dekoral® Техническая спецификация

Farba do betonu

Протискользящая краска для бетона



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Противоскользящая краска по бетону Farba do betonu предназначена для покрытия внутренних бетонных поверхностей в промышленных цехах, складах, гаражах и других местах с умеренным движением транспорта и пешеходов. Поверхности, окрашенные этой краской, устойчивы к мытью водой и моющими средствами. Краску можно использовать и на открытом воздухе (например, на подъездных дорожках, тротуарах, основаниях заборов, бетонных ограждениях).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- очень хорошая кроющая способность
- износостойкий
- противоскользящий
- устойчивость к моющим средствам и минеральным маслам
- предотвращает накопление пыли на полах
- для использования внутри и снаружи помещений
- быстрое высыхание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	4 готовых цвета
Внешний вид покрытия	матовый
Вязкость, 20±0.5°C, [г/см³]	1.32-1.42

ПРИМЕНЕНИЕ

Количество слоев	2-3
Время высыхания (темп. +23°±2°C)	2 ч
Нанесение второго слоя	после 1.5 часа
Способ нанесения	валик, кисть, распылитель
Расход	до 8 м2/л в одном слое, в зависимости от поглощающей способности и шероховатости подложки.
Разбавитель	для фталатных продуктов общего назначения

ПРЕДВАРИТИЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, твердой, обеспыленной, без трещин, жира, масел и других загрязнений.
- Краска должна наноситься не менее чем через 8 недель после заливки пола и выдерживаться в оптимальных условиях (температура воздуха +20°C, относительная влажность воздуха 55%).
- Влажность окрашиваемого пола должна быть:
- макс. 2% бетонные шпалы,макс. 0,5% ангидритовых грунтовок.
- Новые механически заглаженные основания (бетонные полы, ангидритные стяжки) и гладкие, компактные поверхности должны быть отшлифованы для обеспечения надлежащей адгезии и удаления цементного/гипсового налета.
- Для окраски первого слоя (грунтовка) и при наружной окраске используйте краску, разбавленную макс. 10% (v/v) разбавителя для фталево-карбамидных продуктов.

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz

- Реновация: существующие покрытия должны быть очищены, обезжирены и матированы для обеспечения надлежащей адгезии наносимого покрытия. Все рыхлые, отслаивающиеся части должны быть удалены. Заполните все щели и оставьте до высыхания и затвердевания. Нанесите продукт на подготовленное основание в соответствии с инструкциями. В случае обновления старых лакокрасочных покрытий необходимо провести пробное окрашивание. Получение положительного результата определяет окончательное использование продукта.

ОКРАСКА



- Перед использованием тщательно перемешайте продукт.
- Для нанесения первого слоя (грунтовки) используйте краску, разбавленную до 10% (v/v) разбавителем для фталево-карбамидных продуктов.
- Следующий слой следует наносить неразбавленной краской через 1,5 часа.
- Покрытие становится готовым к использованию через 7 дней.
- В течение первой недели после нанесения краски используйте ее осторожно - не очищайте поверхность водой.
- Окрашивание следует проводить при температуре воздуха и поверхности от +10 до +30°C и влажности воздуха менее 80%.
- Инструменты после работы очищайте растворителем.
- Проветривайте помещение во время и после покраски до исчезновения специфического запаха. После этого помещение готово к эксплуатации.
- Чтобы избежать перепадов оттенков, покрывайте всю рабочую поверхность продуктом из одной партии. Для получения однородного оттенка смешивайте продукты из разных партий. При необходимости повторно нанесите покрытие "мокрый по мокрому". Перед нанесением продукта проверьте соответствие цвета во всех емкостях.
- В результате интенсивной эксплуатации могут появиться черные следы от обуви или шин, которые не влияют на долговечность покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Правила техники безопасности и противопожарной защиты	Следуйте инструкциям на контейнере. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности материала.
Содержание ЛОС	Предельное содержание летучих органических соединений в соответствии с Директивой 2004/42/EC (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в продукте: 500 г/л.
Срок годности	36 месяцев с момента производства
Срок хранения	Хранить при температуре выше 0°C, в сухом и прохладном месте.
Фасовка	0,75 л | 5 л

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.

.

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz