dekoral® Техническая спецификация

Chlorokauczuk do metalu I betonu

Хлоркаучуковая эмаль для металла и бетона



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хлоркаучуковая эмаль предназначена для поверхностной окраски с целью защиты, декорирования и обновления конструкций, стальных и чугунных оснований, эксплуатируемых на открытом воздухе. Может также использоваться для окраски наружных вертикальных бетонных оснований и цементно-известковых штукатурок, не подвергающихся чрезмерному истиранию (после предварительного грунтования). Хлоркаучук создает высокоглянцевое покрытие, обладающее высокой устойчивостью к механическим и атмосферным факторам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- высокая устойчивость к внешним условиям
- стойкой высокоглянцевое покрытие
- грунт и краска 2 в 1
- устойчивость к ударам и царапинам
- до 10 лет антикоррозионной защиты (долговечность определяется в соответствии со стандартом EN ISO 12944-5; касается защиты вертикальных поверхностей с использованием не менее 2 слоев и нанесением 80 мкм для каждого слоя)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	Белый + 10 готовых цветов
Внешний вид покрытия	Глянцевый
Вязкость по Брукфилду RVT, 20±2°C, [мПас]	500-1500
Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	0,940-1,200

ПРИМЕНЕНИЕ

Количество слоев	1-2 → кисть 3 → пневматический распылитель
Время высыхания слоя (темп.+23°±2°C)	24 ч (сухой на ощупь)
Нанесение второго слоя	после 1 ч или 72 ч
Способ нанесения	Распыление, Кисть
Расход	до 10 м^2/л
Разбавитель	Универсальный разбавитель для изделий из хлорированной резины и ПВХ

ПРЕДВАРИТИЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- Стальные и чугунные поверхности, подлежащие покрытию, должны быть чистыми, без ржавчины и пятен коррозии, обезжиренными и без остатков механической обработки. Очищайте поверхность до появления металлического блеска. Обезжирьте универсальным растворителем для хлоркаучуковых и ПВХ-изделий.

	Продукт	Количество слоев	Толщина одного сухого слоя [микрометр]

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz

Грунтовка	Антикоррозийное покрытие от Dekoral	2	65
Верхний слой	Dekoral Chlorokauczuk	1	70

- Загрунтуйте отвердевшие бетонные и известково-цементные штукатурные поверхности (через 4 недели после укладки/отделки).
- При ремонте лакокрасочного покрытия заматируйте старое хлоркаучуковое эмалевое покрытие наждачной бумагой и очистите от пыли. Удалите отслаивающиеся и потрескавшиеся покрытия. Закройте все дефекты поверхности антикоррозионным грунтом Dekoral.

ОКРАСКА



- Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Неправильное смешивание продукта может привести к изменению цвета и конечного блеска.
- Для получения долговременной антикоррозионной защиты нанесите мин. 2 слоя. В случае пневматического распыления нанесите мин. 3 слоя. При нанесении соблюдайте рекомендуемую эффективность.
- При ремонте старых хлоркаучуковых эмалей без пятен коррозии следует наносить 1 слой.
- Если вы используете кисть, повторное покрытие наносите через 1 ч (мокрый по мокрому) или не менее чем через 72 ч. Не подкрашивайте в течение 1–72 ч после нанесения последнего слоя.
- Система окраски, предназначенная для коррозионной среды C2 в соответствии с PN-EN ISO 12944-2, долговечная в соответствии с PN-EN ISO 12944-1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Краску следует наносить при температуре окружающего воздуха и основания от +10°C до +25°C. Низкая температура, высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания покрытия. Нанесение при температуре выше +25°C может привести к неправильной растекаемости и быстрому испарению растворителя, что снизит долговечность покрытия. Температура основания должна превышать точку росы минимум на 3°C.
- Покрытие достигает полных эксплуатационных свойств через 72 часа после нанесения последнего слоя.
- Температура наносимого продукта должна быть в диапазоне от +10°C до +25°C.
- Для покрытия небольших поверхностей используйте пневматическое распыление.
- До 10 лет защиты:
  1. Нанесение на надлежащим образом подготовленные металлические основания (согласно PN EN-ISO 12944-4 и ISO 8501-1, класс 3)
  2. Вертикальные поверхности, не подверженные воздействию сильного солнечного света, в сквозняках и без влажности. Коррозионная среда C2 согласно PN-EN ISO 12944-2.
  3. Рекомендуется 2 слоя Dekoral Anti-Corrosion Undercoat (толщина 65 мкм) и мин. 1 верхний слой хлоркаучука (толщина 70 мкм).
- Цветовой тон и уровень блеска могут немного отличаться между отдельными партиями продукта. Чтобы избежать различий в цвете, покройте всю рабочую поверхность продуктом из одной партии. Если используются продукты из разных партий, рекомендуется сначала смешать их.
- Различные цвета краски можно смешивать для получения новых цветов.
- Разработанное хлоркаучуковое покрытие будет стареть в процессе использования (теряя блеск, выцветая и мелея поверхность), что является
- естественным процессом. Интенсивность процесса будет зависеть от рабочей среды. Это не снизит антикоррозионные свойства покрытия.
- Не используйте хлоркаучуковую эмаль для обновления поверхностей, покрытых лакокрасочными материалами, отличными от рекомендованных производителем.
- Несоблюдение настоящих рекомендаций Технической спецификации продукта освобождает производителя от любой ответственности за качество покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендации по охране труда и пожарной безопасности	Следуйте рекомендациям, приведенным на упаковке. Подробную информацию можно найти в Паспорте безопасности.
Содержание ЛОС	Предел ЛОС согласно Директиве 2004/42/EC (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010). Продукт содержит макс. 500 г/л

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz



Условия хранения	Хранить при температуре: 0-30°С.
Срок хранения	36 месяцев со дня производства
Фасовка	0.9л | 5л

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz