# Fontecryl SC 50

## ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая, однокомпонентная быстровысыхающая алкидно-акриловая краска, содержащая активные антивокоррозийные пигменты.



## СВОЙСТВА

- Не растекается при нанесении, что позволяет формировать толстую пленку за одно нанесение.
- Fontecryl SC 50 может применяться в качестве однослойной системы благодаря высоким антикоррозийным свойствам. Может также использоваться в качестве финишного покрытия.
- Колеруется в тысячи оттенков
- Применяется для окраски изделий в металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах
- Рекомендуется особенно в качестве однослойной системы для стальных конструкций как внутри, так и вне помещений
- Время сушки может быть уменьшено за счет высоких температур
- На краску Fontecryl SC 50 имеется MED-сертификат (Европейская директива морского оборудования) № VTT-C-12361-15-18. Краску можно применить для отделки поверхностей внутри помещения судов.

Применяется для окраски стальных конструкций, станков и оборудования.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по объему (%)** 40±2%

**Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по массе (%)** 50±2%

**Плотность** 1,2 ± 0,1 кг/л

**Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход**

| Рекомендуемая толщина пленки | | Теоретический расход |
|---|---|---|
| Мокрый/один слой | Теоретическая толщина сухой пленки | |
| 100мкм | 40мкм | 10.0 м2/л |
| 200мкм | 80мкм | 5.0 м2/л |

# Fontecryl SC 50

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.

**Время высыхания**

| **Толщина сухой пленки 80µm** | **+15°C** | **+23°C** | **+60°C** |
|---|---|---|---|
| Сухая от пыли, спустя | 1½ч | 30мин | 5мин |
| Сухая на отлип, спустя | 3ч | 1½ ч | 15мин |
| Межслойная выдержка, спустя | Нет ограничений | | |

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

**Внешний вид**

Полуглянцевый

**Цвет**

Колеруется по системе Temaspeed Fonte.

# Fontecryl SC 50

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности**

С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (ISO 12944-4).
Стальная поверхность: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½. (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.
Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. (ISO 12944-4)

**Рекомендуемые грунтовки**

Fontecryl AP, Fontecoat FD 20, Temakeep.

**Рекомендуемые финишные покрытия**

Fontecryl SC 50, Fontelac QD 80, Fontedur HB 80.

**Условия при нанесении**

Поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15 °C. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 20-70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 °C выше точки росы воздуха.

**Нанесение**

Тщательно перемешать краску перед использованием. Традиционным или безвоздушным распылением. В зависимости от метода нанесения краску можно разбавлять на 0-10%.
Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции.

**Разбавитель**

Вода

**Очистка инструментов**

Thinner 1109

Оборудование должно быть очищено сразу после использования, пока краска не засохла.

**ЛОС**

Содержание Летучих Органических Соединений – 40 г/л краски.
Содержание ЛОС в краске, разбавленной на 10% по объему – 35 г/л.

**ОХРАНА ТРУДА**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

**Len na priemyselné a profesionálne použitie.**

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТОО Тиккурила | 050062 | г.Алматы, ул. Кабдолова, 16 | Тел: +7 (727) 333 58 88
info.kz@tikkurila.com