

TIKKURILA

JOKER

ДОЛГОВЕЧНАЯ МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ТИП

Экологичная матовая краска без растворителей, устойчивая к мытью, придаёт поверхности элегантный шелковистый эффект.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски потолков и стен в гостиных, спальнях и детских комнатах, а также в прихожих, кухнях и других аналогичных сухих помещениях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых поверхностей и древесноволокнистых плит внутри помещений. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Не подходит для окраски дверей и мебели.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

JOKER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	A BASE, C BASE
Цвет	Колеруется в пастельные и насыщенные оттенки по каталогу цветов Tikkurila «Симфония» и «Почувствуй цвет». База A может также может использоваться в качестве белой краски. База C используется только в колерованном виде.
Блеск	Матовый.
Расход	Теоретический расход: 8–12 м²/л. Рекомендуемая толщина сухой плёнки: 32–47 мкм. Практический расход зависит от метода нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Фасовка	A BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л C BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л 0,225л, 0,9л, 2,7л, 9л, 18л (только База A)
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Валик, кисть или распыление. Безвоздушное распыление – сопло 0,015"–0,021" – разбавление 0–10% по объёму.
Время высыхания	Высыхает от пыли через 30 минут. Перекрашивать можно через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Примерно 1,3 кг/л в зависимости от оттенка, ISO 2811.
Химическая стойкость	Устойчива к чистке мягкими моющими средствами.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкую влажную уборку. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3
Светостойкость	2,1% по ГОСТ 21903-76, метод 2
Сухой остаток по объему (%)	40
Предельная величина ЛОС	Cat (A/a) 30 г/л (2010) Joker содержит ЛОС менее 2 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

JOKER

Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Предохранять от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. VAK/ADR-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

JOKER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха должна быть не ниже 10ºC и относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Предварительная подготовка
Неокрашенные поверхности:
Очистите новые поверхности, удалив грязь и пыль. При необходимости выровняйте поверхность подходящей шпаклёвкой Presto и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовочную пыль. Загрунтуйте, например, грунтовкой Varma.
Ранее окрашенные поверхности:
Вымойте поверхности моющим средством Seinäpesu. Отшлифуйте окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите шлифовочную пыль. Заполните трещины и отверстия подходящей шпаклёвкой Presto и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовочную пыль. При необходимости загрунтуйте, например, грунтовкой Euro Primer перед нанесением финишного слоя.

Окраска
Хорошо перемешайте Joker перед использованием и при необходимости разбавьте водой.
Наносите 1–2 слоя валиком, кистью или распылением.

Очистка инструментов
Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности
При необходимости — не ранее чем через примерно 1 месяц после обработки поверхности.
Очищайте поверхности нейтральным (pH 6–8) моющим раствором с помощью, например, губки или салфетки. Очень загрязнённые поверхности очищайте слабощёлочным (pH 8–10) моющим раствором с использованием, например, салфетки или губки. После мойки тщательно промойте поверхность водой. При приготовлении моющего раствора соблюдайте инструкции производителя по разведению.
После обработки поверхности в течение нескольких недель необходимо обращаться с ними осторожно, так как окончательная твёрдость и прочность продукта достигается примерно через месяц при нормальных условиях. Если требуется очистка вскоре после окончания работ, очищайте поверхности слегка влажной салфеткой.

Ремонтная окраска
Окрашенные краской Tikkurila Joker поверхности можно перекрасить однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт «Предварительная подготовка».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.