Temacoat GPL-S Primer

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная грунтовочная краска с фосфатом цинка и с отвердителем на основе полиамида.




СВОЙСТВА

- Temacoat GPL-S Primer используется в качестве грунтовки или межслойного покрытия в системах окраски, подверженных механическому истиранию и химическому воздействию.
- Обладает отличной адгезией к стальным, оцинкованным и алюминиевым поверхностям.
- Обладает короткой межслойной выдержкой.
- На материал имеется сертификат MED (Marine Equipment Directive) № VTT-C-11166-15-14, т.е. материал согласован для окраски поверхностей внутри судна.
- С отвердителем 008 5610 отверждается при отрицательных температурах до -10 °C.
- Может быть окрашен спустя длительный период времени.
- Может быть нанесен на цинк наполненные и цинк-силикатные краски.

  Рекомендуется для окраски мостов, траспортных средств, кранов, стальных мачт, конвейеров и других стальных конструкций, механизмов и оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по объему (%)	55±2%		
Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по массе (%)	68±2%		
Плотность	1,3 – 1,4 кг/л (готовая смесь)		
Соотношение смешивания	Основа	4 части по объему Temacoat GPL-S Primer	
	Отвердитель	1 часть по объему	008 5600, 008 5605 (быстрый), 008 5610 (зимний)

Temacoat GPL-S Primer

Жизнеспособность

4 часа (+23 °C) с отвердителем 008 5600
2 часа (+23 °C) с отвердителем 008 5605
4 часа (+23 °C) с отвердителем 008 5610
6 часов (0 °C) с отвердителем 008 5610

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
110 мкм	60 мкм	9.0 м²/л
185 мкм	100 мкм	5.5 м²/л

Данные приведены для неразбавленной краски (при добавлении разбавителя толщина мокрой пленки увеличивается). Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

Время высыхания

Отвердитель 008 5600 или 008 5605						
Показатель (ТСП = 60 мкм)		Температурный диапазон				
		0°C	**+5°C**	**+10°C**	**+23°C**	**+35°C**
Сухая «от пыли», спустя	С отвердителем 008 5600	4ч	2ч	1ч	½ч	15мин
	С отвердителем 008 5605	3ч	1½ч	45мин	½ч	12мин
Сухая «на ощупь», спустя	С отвердителем 008 5600	16ч	8ч	4ч	2½ч	1ч
	С отвердителем 008 5605	12ч	6ч	3ч	1½ч	½ч
Межслойная выдержка при окраске эпокс. красками, как минимум	С отвердителем 008 5600	16ч	6ч	4ч	2ч	45мин
	С отвердителем 008 5605	12ч	5ч	3ч	1½ч	½ч
Межслойная выдержка при окраске полиурет. красками, как минимум	С отвердителем 008 5600	24ч	8ч	5ч	2ч	1ч
	С отвердителем 008 5605	16ч	6ч	4ч	1½ч	45мин
Перекрашивание без межслойного шлифования не позднее чем через 6 месяцев						

Temacoat GPL-S Primer

Отвердитель 008 5610							
Показатель (ТСП=60 мкм)	Температурный диапазон						
	-10°C	**-5°C**	**0°C**	**+5°C**	**+10°C**	**+23°C**	**+35°C**
Сухая «от пыли», спустя	16ч	10ч	4ч	2ч	1ч	½ч	15мин
Сухая «на отлип», спустя	40ч	30ч	12ч	8ч	3ч	1½ч	30мин
Межслойная выдержка, мин.	48ч	36ч	14ч	10ч	4ч	2ч	1ч
Полное отверждение	28дн	21дн	18дн	6дн	4дн	4дн	3дн
Перекрашивание без предварительного межслойного шлифования не позднее чем через 2 месяца							

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Внешний вид Матовый

Цвет По каталогу цветов Temaspeed Primers. Колеруется по системе TEMASPEED.

Temacoat GPL-S Primer

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Поверхность необходимо очистить соответствующим методом от накопившихся загрязнений – масел, солей, смазочных материалов и т.п. (ISO12944). Устранить дефекты металла.

Стальная поверхность: обработка абразивоструйной очисткой до степени – не менее Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.

Оцинкованная поверхность: легкая абразивоструйная очистка с применением минерального абразива, например кварцевого песка, до степени очистки - SaS (SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть моющим средством Panssaripesu.

Горячеоцинкованная поверхность: см. отдельную инструкцию по обработке и нанесению.

Алюминиевая поверхность: легкая абразивоструйная очистка с применением неметаллического абразива до степени очистки - SaS (SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть моющим средством Maalipesu.

Нержавеющая сталь: обработка шлифованием или легкой абразивоструйной очисткой с применением минерального абразива.

Загрунтованная поверхность: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, посторонних включений и от непрочно держащихся участков старого покрытия. При необходимости придать поверхности шероховатость.

Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4).

Внимание! Hardener 008 5610 применять только по стальным загрунтованным поверхностям.

Рекомендуемые грунтовки

Temacoat GPL-S Primer, Temabond ST 200, Temabond ST 300, Temazinc 77, Temazinc 99, Temasil 90.

Temacoat GPL-S Primer, Temabond, Temazinc 77, Temazinc 99

Рекомендуемые финишные покрытия

Temacoat GPL,, Temacoat RM 40, Temadur 10, Temadur 20, Temadur 50, Temadur 90, Temadur HB 50, Temadur HB 80, Temadur HS 90, Temathane 50, Temathane 90, Temathane PC 50.

Temacoat RM 40, Temadur, Temathane, Fontecoat EP 80

Temacoat GPL-S Primer

Условия при нанесении

Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими. При нанесении материала и отверждении покрытия температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +0 ºС (с отвердителем 008 5610 не ниже -10ºС). Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура окрашиваемой поверхности
должна быть как минимум на 3 ºС выше температуры «точки росы».
Не допускать наличия и образования льда на окрашиваемой поверхности. Во время проведения работ температура краски должна быть не ниже +15°С. Обеспечить достаточную вентиляцию во время покрасочных работ и сушки л/к слоя.

Внимание! При использовании эпоксидных материалов вне помещения характерны естественные потускнение и меление со временем.

Смешивание компонентов

Перед применением основу и отвердитель необходимо тщательно перемешать по отдельности по всему объему тарного места. Затем в правильном стехиометрическом соотношении необходимо тщательно смешать основу с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (или аналогичные).

Нанесение

Безвоздушное распыление: в зависимости от температуры компонентов (основы, отвердителя и растворителя) и от необходимой рабочей вязкости, краска разбавляется на 0-15%.
Диаметр сопла: 0.011"-0.017" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции).
Давление: 120-160 бар

Нанесение кистью: применяется при полосовом окрашивании кромок, сварных швов, возможных щелей, головок заклепок, болтов и труднодоступных мест, а также при ремонтной окраске небольших локальных участков окрашиваемой поверхности.

Разбавитель

Thinner 1031

Очистка инструментов

Thinner 1031

ЛОС

Содержание летучих органических соединений составляет 425 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 485 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.