

TIKKURILA

ÄSSÄ 3

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ

ТИП

Водно-дисперсионная краска на основе акрилата с глубокоматовым эффектом для стен и потолков в интерьере. Предназначена для профессионального использования, особенно на поверхностях, подверженных интенсивному износу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Потолки и стены в сухих внутренних помещениях общественных зданий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для сухих внутренних помещений, подверженных интенсивной нагрузке. Применяется для новых и ранее окрашенных обработанных поверхностей из штукатурки, бетона, шпаклёвки, древесно-стружечных, гипсокартонных и древесноволокнистых плит. Соответствует требованиям по выбросам и содержанию летучих органических соединений (ЛОС) согласно стандарту LEED v4 (по методике, принятой для проектов за пределами США) и системе экологической сертификации BREEAM.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ÄSSÄ 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Может быть окрашен в цвета из палитры Tikkurila.
Блеск	Класс износостойкости: 6/RT
Расход	Теоретический расход — **8–12 м² на литр**. Рекомендуемая толщина сухого слоя — **36–46 мкм**. Фактический расход зависит от метода нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Валик, распылитель или кисть. Безвоздушное распыление: – размер сопла: 0,017"–0,021" (0,43–0,53 мм) – разбавление: от 0 до 10% по объему
Время высыхания	Сухо от пыли через полчаса. Повторное нанесение возможно через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,3 кг/л по стандарту ISO 2811.
Стойкость к мокрому истиранию	Стойкость к мокрому истиранию, класс I по EN 13300, испытано по ISO 11998
Сухой остаток по объему (%)	Около 40 %, в зависимости от выбранного оттенка.
Предельная величина ЛОС	(Категория A/a) максимально допустимое содержание ЛОС — 30 г/л (с 2010 года). Ässä 3 содержит менее 10 г/л летучих органических соединений.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ÄSSÄ 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Температура — не ниже +10 °C,
относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:
Очистите новые поверхности от грязи и пыли. При необходимости зашпаклюйте подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit, затем отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте с помощью грунтовки Ässä 1 и потолочной краски.
Ранее окрашенные поверхности:
Вымойте поверхность разбавленным моющим средством Maalipesu и тщательно смойте водой. Отшлифуйте твёрдые глянцевые участки до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Зашпаклюйте трещины и отверстия подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit, затем отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль. При необходимости загрунтуйте с помощью грунтовки Ässä 1 и потолочной краски.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте Ässä 3.
При необходимости разбавьте водой.
Наносите в 1–2 слоя с помощью валика, распылителя или кисти.

Эксплуатация поверхности

Если продукт используется в качестве финишного покрытия, очищать поверхности можно не ранее чем через 1 месяц после нанесения. Очистка осуществляется сухой щёткой или пылесборной салфеткой.
Загрязнённые поверхности очищаются влажным инструментом, смоченным в нейтральном моющем растворе (pH 6–8). После очистки поверхность не должна оставаться влажной. При приготовлении раствора следуйте инструкциям производителя моющего средства по разбавлению.
Продукт достигает окончательной твёрдости и стойкости через месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени поверхности следует обрабатывать с осторожностью. Если требуется очистка вскоре после нанесения, используйте сухую или слегка влажную салфетку для деликатной очистки.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные Ässä 3, можно перекрашивать в рамках технического обслуживания той же или аналогичной водоразбавляемой краской. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.