




<div>Compañía Colombiana de Tejidos S.A</div> <div><div>NIT 890.900.259-1 Apartado Postal 636 y 90316 Medellin Colombia - Sudamerica</div></div>			<div>No 5872</div> <div>EDICION No 6</div> <div>Fecha elaboracion</div> <div><div>AñoMesDia</div><div>20040920</div></div>	
ESPECIFICACIONES DE TELA TERMINADA				
FABRIC PROFILE				
<div><div>NOMBRE (FABRIC NAME):Dril Raza Col</div><div>REFERENCIA-BASE (REFERENCE):0679</div><div>COMPOSICION (COMPOSITION):Algodón 100 %</div></div> <div><div>Cod.Ccial:2603</div><div>Fecha de cambio:</div><div>Edicion #:1</div></div>				
CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)		NORMA BASE (BASE NORM)	UNIDAD (UNIT)	Estandar
Hilos urdimbre y titulo (Ends N.E.)		ASTM3775	C.p.p.	90 16,0/1 alg.oe ± 5%
Hilos trama y titulo (Picks N.E.)			P.p.p	48 10,7/1 alg.oe ± 5%
Ancho total (Width) / Cuttable		ASTM D3774	C m.	150,0/148,0 ± 2 %
Peso Rigido (Weight Gr / m²)		ASTM 3776	Gmxm² / OnzxY²	255,0/7,5 ± 5%
Peso con 3 Lavados (Weight Gr / m²) After 3 Wash				
Encogimientos (Shrinkages)	Urdimbre (Warp)	AATCC 135	%	0,0 -3,0
	Trama (weft)		%	0,0 -3,0
Resistencias a la Tracción. (Tensile strenght)	Urdimbre (Warp)	ASTM D 5034	Libras	80 Min
	Trama (weft)		(Pound)	50 Min
Resistencias al rasgado (Tear strenght)	Urdimbre (Warp)	ASTM D 1424	Libras	4,0 Min
	Trama (weft)		(Pound)	4,0 Min
Resistencia al deslizamiento (Resistance to slippage)	Urd/Trama	ASTM D 434	Libras	40 Min
	Trama/Urd.		(Pound)	40 Min
Solidez al lavado IVA Fastness to washing	M.T.	AATCC 61	Escala Gris	
	C.T.			3 Min
Solidez a la luz (Fastness to light)		AATCC 16	Escala Gris	4 (20 Hrs.) Min
Solidez al frote Fastness to croking	Seco (Dry) .	AATCC 8	Escala Gris	3 Min
	Húmedo (Wet) /Clr-Osc.			3/2 Min
Pierna Virada (Skew)		AATCC 179	%	± 5,0
Canales por Pulgada (Wales for Inch)				
Elasticidad 3 Lav.(Stretch 3 Wash)		ASTM D 3107	%	
No Recuperado 3 Lav(Growth 3 Wash)			%	
Tendencia a la formacion de motas (Pilling)		ASTM D 3512	Fotografico	
Retencion de pelo (Taber Test)	Derecho(Face)	ASTM D 3884	Fotografico	
	Revés (Back)			
Ozono		AATCC 109	Escal Gris	
Tejido (Type of Fabric)			Diagonal 3 x 1 Izquierdo	
OBSERVACIONES GENERALES (GENERAL OBSERVATIONS) : Encogimientos basados en la AATCC 135 a 3				
ciclos de lavado a 60 ° C. Secado en secadora.				
Coltejer garantiza que la tela despachada cumple con lo especificado en este documento.				
Aprueba:	Revisa	Revisa:	ANULA EDICION	
			5	
			DE FECHA	
			AÑO MES DIA	
Gerente Calidad	Gerente Acabados	Jefe de Calidad	2003	04 08

ORGANIZACIÓN Y METODOS P-7-804