

PROPIEDADES DE CURADO:

CLAVE	MEZCLA	AHEW	POT LIFE Min	DRY HARD 25°C (hr)	THIN FILM DRY (CURED AT 25°C)	THIN FILM DRY (CURED AT 85°C)	VISCOSIDAD DE MEZCLA (CpS)	TENSILE STRENGTH MPa	Tg °C
Q100	100: 25	46	30	4	24 hr	45 min	600 - 690	74	95
Q101	100 : 50	98	20	3.5	20 hr	60 min	850 – 1,100	62	90
Q102	100 : 14	24	30	3.5	24 hr	45 min	980 – 1,400	72	145

*Test specimen cured with liquid epoxy

REPRESENTACIÓN

Configuraciones disponibles:
Tambos de 204kg
Cubetas de 4kg, 8kg y 20kg

ESTADO REGULATORIO

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los detalles regulatorios específicos y los listados de inventarios químicos pueden obtenerse a través de su representante de ventas local.

DISEÑO

ACI 440.2R-02 .- American Concrete Institute –, Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures. • ISO 9001.- I

ALMACENAMIENTO

El sistema pueden absorber humedad y dióxido de carbono si se dejan expuestos, lo que podría provocar un aumento en la viscosidad, decoloración, reducción de la reactividad o cristalización de los productos. Para mantener la integridad del producto, almacene estos materiales en sus envases originales bien sellados, en un lugar fresco (25°C) y libre de humedad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) para obtener pautas de seguridad. Las copias de la MSDS están disponibles bajo solicitud a través de su representante de ventas local.

LIMITACIONES

El sistema deben ser aplicados exclusivamente por profesionales capacitados y con experiencia. Es necesario consultar y ser aprobado por un ingeniero estructural especializado para cualquier aplicación y refuerzo estructural.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

KITUS, SA DE CV
Alhambra 1203 BIS, Portales,
Benito Juárez, Ciudad de México
03300, México.
P: +52 55 59901580
E: info@quintum.com.mx