Charrier Soudage SAS

PLAN DE SOUDAGE

WPS No.: WPS-509-96

N° Projet:	JOB-37517	**Date:**	05/06/2025
Fournisseur:	Guillou Gautier et Fils	**Code Soudeur:**	W-963
Matière:	SS 304	**Quantité:**	193.67 units
Procédé de Soudage:	GMAW (MIG)	**Épaisseur:**	3 mm
Métal d'Apport:	ER70S-6	**Type de Joint:**	En T

Paramètres de Soudage

Passe	Courant (A)	Tension (V)	Vitesse (mm/min)	Gaz
P1	125	27	147	Ar 100%
P2	107	27	191	Ar/He 70/30
P3	160	24	210	Ar 100%
P4	178	32	128	Ar/He 70/30

Préchauffage : 100°C min. Interpasse : 150°C max. TTAS selon ASME IX.

Approuvé par: Timothée Guillou de la Brunet

Date: 05/06/2025

VISE