Medžiagų maišymo modeliavimas cheminėse reakcijose

Modelling the mixing of reagents in chemical reactions

A. Vaicekauskas¹ Darbo vadovas: Asist. Dr. R. Astrauskas¹

> ¹Matematikos ir informatikos fakultetas Vilniaus Universitetas

> > 2025



Ytrio aliuminio granatas (YAG)



pav. 1: Apdoroti YAG kristalai [NdYAGCrystals]

- Plačiausiai naudojama medžiaga lazerių aktyviosioms terpėms gaminti
- YAG lazeriai naudojami medicinos bei gamybos srityse

YAG cheminė reakcija

$$3 Y_2 O_3 + 5 Al_2 O_3 \longrightarrow 2 Y_3 Al_5 O_{12}$$

- YAG kristalai sintezuojami kaitinant Aliuminio ir Itrio oksidų mišinj
- Reakcija gali užtrukti keliolika valandų
- Chemikai vykstant reakcijai periodiškai išmaišo reagentus, kad reakcijos laikas sutrumpėtų



Darbo apimtis

Tikslas - sukurti kompiuterinį YAG reakcijos maišymo modelį ir jį ištirti.

Uždaviniai:

- Sukurti kompiuterinį YAG reakcijos modelį
- Patikrinti kompiuterinio modelio rezultatų korektiškumą
- Papildyti kompiuterinį modelį su maišymo procesu
- Ištirti kompiuterinio modelio rezultatus

Matematinis modelis

YAG Reakcijos-difuzijos sistema


$$\frac{\partial c_1}{\partial t} = -3kc_1c_2 + D\left(\frac{\partial^2 c_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c_1}{\partial y^2}\right)$$

$$\frac{\partial c_2}{\partial t} = -5kc_1c_2 + D\left(\frac{\partial^2 c_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c_2}{\partial y^2}\right)$$

$$\frac{\partial c_3}{\partial t} = 2kc_1c_2$$

$$(x, y, t) \in (0, W) \times (0, H) \times [0, T]$$

Pradinės ir kraštinės sąlygos



pav. 2: Pradinės ir kraštinės sąlygos modeliui.



Stabilumas

Galima parodyti, kad modelis bus stabilus tada, kai tenkinama ši nelygybė:

$$\Delta t \leqslant \left(15kc_0 + 2D\left((\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}\right)\right)^{-1}$$

Čia k - reakcijos greitis, D - difuzijos konstanta, $\Delta x, \Delta y$ - diskretūs erdvės žingsniai, c_0 - pradinių medžiagų koncentracijų didžiausias bendras daliklis.

Reakcijos-difuzijos modelio rezultatai

Modelio evoliucija laike su pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis (2)

paper/assets/example-0.png




Reakcijos stabdymo sąlyga

$$q(t_{\sf stop}) = 0.03q(0)$$

Čia q(t) yra pirmos ir antros medžiagų kiekis sistemoje. Reakcija stabdoma tada, kai pirmų dviejų medžiagų kiekis sistemoje pasiekia 3% pradinio kiekio.

Atsitiktinis maišymas



pav. 3: Atsitiktinio išmaišymo metu metu reakcijos erdvės sritys yra atsitiktinai pasukamos ir susikeičiamos vietomis.

Atsitiktinio maišymo rezultatai


paper/assets/random-mix-example-c0-1.png



Atsitiktinio maišymo rezultatai

paper/assets/bad-mix-qnt-compare-1.png

Tobulas maišymas



pav. 6: Tobulo išmaišymo metu metu reakcijos erdvės sritys yra susikeičiamos vietomis įstrižai, tokiu būdu reakcijos greitis padidėja daugiausiai.


Tobulo maišymo rezultatai

paper/assets/optimal-mix-qnt-1.png

Tobulo maišymo rezultatai

paper/assets/mix-end-1.png

Maišymas didesnėje erdvėje



pav. 9: Tobulo maišymo modelis didesnėje erdvėje analogiškas modeliui (6) atkartojant jį periodiškai.

Maišymas didesnėje erdvėje

paper/assets/mix-end-large-1.png

Rezultatai

- Sukurtas kompiuterinis YAG reakcijos modelis.
- Teoriškai parodyta skaitinio modelio stabilumo sąlyga
- Kompiuterinio modelio rezultatai buvo analizuojami ir buvo užtikrinta, kad modelis veikia korektiškai
- Pasiūlyti du maišymo modeliai atsitiktinis ir tobulas
- Išmaišymo modeliai integruoti į kompiuterinį YAG reakcijos modelį
- Atlikta papildyto kompiuterinio modelio rezultatų analizė

Išvados

- Atsitiktinio maišymo modelio rezultatai neatitinka realybėje pastebimų rezultatų, kai reakcija modeliuojama mažoje srityje, kurioje susiduria tik 4-ios mikrodalelės. Norint iš šio modelio išgauti tikrovę atitinkančius rezultatus yra būtina modeliuoti didesnę erdvės sritj.
- Tobulo išmaišymo modelio rezultatai atitinka realybėje pastebimą reakcijos pagreitėjimą.
- Modeliuojant didesnę erdvės sritį, tobulo išmaišymo modelio rezultatai kinta gana nežymiai, todėl maišymo modeliavimui užtenka modeliuoti mažą reakcijos erdvės sritį su 4-iom skirtingų medžiagų mikrodalelėmis

Literatūros šaltiniai