

FICHA TÉCNICA

CEMENTO COLA **KOLATEC**

REF. C1 UNE EN12004

Mortero cola a base de áridos seleccionados, cemento blanco y aditivos. Adhesivo Cementoso para Baldosas Cerámicas de Fraguado normal. Sin descuelgue.

Grueso C1T: Para la colocación en capa gruesa de alicatados directos sobre fábrica de ladrillo y bloques de hormigón, sin necesidad de enfoscado previo y en solados con fondos irregulares.

Fino C1: para su colocación tradicional sobre enfoscado previo. Aplicación en interior y exterior de piezas cerámicas de absorción media-alta.

SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, limpios de polvo, sanos, sin desencofrantes, musgo o cualquier otro resto de producto que reste adherencia. No aplicar sobre yeso o pintura. Caso de realizar recrecidos con Kolatec, de más de 15 mm. de grosor, no efectuar la aplicación cerámica antes de 48 horas, hasta que haya endurecido lo suficiente el recrecido.

MODO DE EMPLEO

Mezclar con un 18-20% de agua, manual o mecánicamente, hasta conseguir una mezcla homogénea y manejable. Dejar reposar el mortero amasado durante 5 minutos. En aplicaciones normales se coloca la pieza cerámica bien macizada consiguiendo mejor adherencia si se aplica una primera capa bien compactada sobre el paramento. En pavimentos, extender con llana y aplicar, respetando siempre las juntas entre placas cerámicas y las de construcción



CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
ADHERENCIA INICIAL	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS DE 20 Mnts.	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS INMERSIÓN AGUA:	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS ENVEJECIMIENTO CALOR:	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS CICLOS HIELO/DESHIELO:	0,5 N/mm2.
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN POLVO	1,4 +- 0,2 g/cm3
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN PASTA	1,7 +-0,2 g/cm3
RENDIMIENTO APROXIMADO	4 Kg./m2. aprox.
GROSOR ADMITIDO	0,6 / 2 Cm.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.



KOLATEC
C1 C1T



AENOR
ER
Empresa
Registrada
ISO 9001



CARACTERÍSTICAS

Adhesión de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto.
Aplicación en interiores y pavimentos exteriores.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg. Palets de 1400 kg (56 sacos).

GAMA DE COLORES

Normalmente blanco, posibilidad color gris bajo pedido.

RENDIMIENTO

4 Kg/m2