

## FICHA TÉCNICA

# MÁRMOL TRITURADO



Mármol triturado en colores naturales (Marfil, Madera, Rosa, Rojo, Blanco, Gris, Verde y Negro). Disponible en una gran variedad de medidas según granulometría.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente sobre el mortero para hacer fachadas con acabado de piedra.

### ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: estos productos son estables y no reactivos.  
Condiciones a evitar: Ruptura de la bolsa original y suciedad.  
Materiales a evitar: Ninguno.  
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

### DECLARACION AMBIENTAL DEL PRODUCTO (DAP)

Mármol triturado elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada externamente por AENOR.



### CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.

## DATOS TÉCNICOS

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: PIEDRA MACIZA.

Color: Rosa (Rosa valencia)

Olor: Inodoro

Punto de fusión: no inflamable

Resistencia a la flexión: 212.0 Kgm / cm<sup>2</sup>

Resistencia a la compresión: 803.9 Kgm / cm<sup>2</sup>.

Microdureza Knoop: 140.4 Kgm./ mm<sup>2</sup>

Densidad de masa: 2,72 g / cm<sup>3</sup>

Capilaridad: 0.16%

Resistencia a los golpes: 45 cm.

Resistencia al desgaste: 0,36 mm.



## GRANULE DU MARBRE PIERRE DECORATIVE



AENOR  
**ER**  
Empresa  
Registrada  
ISO 9001



### CARACTERÍSTICAS

Producto Natural.  
Inflamable.  
No tóxico.

### CONSERVACIÓN

Producto no perecedero.  
Evitar suciedad y altas temperaturas que puedan ocasionar rotura del saco de plástico.

### PRESENTACIÓN

Sacos de 25-30 Kg.  
Palets 1260 kg (30 kg).  
Palets 1400 kg (25 kg).

### GAMA DE COLORES

Colores naturales.

### RENDIMIENTO

10 Kg/m<sup>2</sup> aprox.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.