

FICHA TÉCNICA

MORTERO PARA JUNTAS KOLATEC

REF. CG2 AW UNE-EN 13888

Mortero coloreado para juntas de hasta 15 mm., con amplia gama de colores. Impermeable, sin retracción y de fácil limpieza. Mortero a base de áridos seleccionados, cemento blanco, resinas, pigmentos y aditivos. Mortero para aplicación en forma de pasta para juntas entre baldosas de hasta 15 mm. En pavimentos y revestimientos, tanto en interior como en exterior.

SOPORTES

Las juntas entre baldosas deben estar limpias de polvo y secas, siendo aconsejable que hayan transcurrido al menos 36 horas desde la colocación del pavimento, según condiciones climáticas. Si los pavimentos o revestimientos a rejuntar son porosos o rugosos es conveniente protegerlos con una imprimación que facilite su limpieza y evitar que se manchen o que el pigmento entre en microporo del pulido.

MODO DE EMPLEO

Mezclar con agua (25,-% aprox.) y batir lentamente a mano o mecánicamente (500 rpm) hasta conseguir una pasta homogénea, dejándola reposar durante 2-3 minutos. Proceder a rellenar las juntas con llana de caucho, pistola de rellenar u otro útil adecuado, presionando la masa para rellenar por completo. Una vez el material inicie su endurecimiento, proceder a realizar el acabado final, con esponja húmeda o llaguero. Cuando el material está completamente endurecido, proceder a la limpieza final con un paño húmedo.



CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
CLASIFICACIÓN SEGÚN GRADO DE COMBUSTIÓN	M 0
RESISTENCIA A FLEXIÓN +28 DÍAS	> 2,5 N/mm ²
RESISTENCIA A COMPRESIÓN +28 DÍAS	> 15 N/mm ²
ABRASIÓN	< 1000 mm ³
ABSORCIÓN AGUA +30 MIN.	< 2 g
ABSORCIÓN AGUA +4 HORAS	< 5 g
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN POLVO	1,1 ± 0,2 g/cm ³
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN PASTA	1,3 ± 0,2 g/cm ³
RENDIMIENTO APROXIMADO (BALDOSA 20x30 CM JUNTA 10x10 MM)	1,5 Kg/m ²
GROSOR ADMITIDO	12/15 mm.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.



KOLATEC



CARACTERÍSTICAS

Elevada dureza
Color Intenso
Fácil limpieza
Baja Absorción Agua
Exterior e interior

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

Sacos papel o plástico de 5kg – 25kg

GAMA DE COLORES

+25 colores ampliable según demanda del cliente.

RENDIMIENTO

1,5 Kg/m²