

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФГБУ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ МВЛ"

Федеральная служба по аккредитации "Росаккредитация" Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН40 от 25.11.2016 на срок бессрочно, дата внесения в реестр 08.10.2015 (область аккредитации доступна на сайте www.vetlab.spb.ru).

ААЦ "Аналитика" Аттестат аккредитации № ААС.А.00191 действителен до 28.11.2021 (область аккредитации доступна на сайте www.aac-analitica.ru).

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000208.12.08 на срок бессрочно (лицензия доступна на сайте www.vetlab.spb.ru).

Учреждение является членом Международной Ассоциации по торговле зерном и кормами в качестве Аналитика GAFTA.

Протокол испытаний № 26985 от 30.09.2019

При исследовании образца: Искусственные материалы \ Строительные материалы, Адгезионный антикоррозионный состав "КАЛЬМАТРОН-АДГЕЗИВ" (по идентификации заказчика)

нормативный документ по которому произведен продукт: ТУ 5745-009-54282519-2008

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬМАТРОН-СПБ", ИНН: 7810208761, 190103, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Дровяная ул., д. 9, стр. ЛИТ 3

основание для проведения лабораторных исследований: технологический контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Ленинградская обл., ООО "Кальматрон-СПб", Цех - Обособленное подразделение, 188515, Ломоносовский р-н, дер. Кипень, квартал 28

дата и время отбора проб: 24.09.2019

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 58277-2018

номер партии: 141

производство: Российская Федерация, Ленинградская обл., ООО "Кальматрон-СПб", Цех - Обособленное подразделение, 188515, Ломоносовский р-н, дер. Кипень, квартал 28

дата изготовления: 15.08.2019г

срок годности: 6 месяцев

сопроводительный документ: Заявка № б/н от 25.09.2019г

масса пробы: 1 килограмм

дата поступления: 26.09.2019

даты проведения испытаний: 26.09.2019 - 30.09.2019

фактическое место проведения испытаний: 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А

на соответствие требованиям: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

примечание: информация о времени и лицах, проводивших отбор проб заказчиком не предоставлена.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Радионуклиды						
1	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	1-226Ra=31,6; 232Th=18,8; 40K=412,8; 2- 226Ra=28,4; 232Th=24,8; 40K=419,0; 3- 226Ra=35,0; 232Th=17,4; 40K=445,9; 4- 226Ra=28,2; 232Th=20,1; 40K=407,3; 5- 226Ra=23,3; 232Th=24,8; 40K=402,1; Аэфф.- 92,6+9,7=102,3	1-226Ra=±10,0; 232Th=±4,5; 40K=±57,0; 2- 226Ra=±6,7; 232Th=±4,1; 40K=±47,0; 3- 226Ra=±8,8; 232Th=±4,0; 40K=±3,8; 4- 226Ra=±7,3; 232Th=±3,3; 40K=±48,0; 5- 226Ra=±4,2; 232Th=±1,9; 40K=±16,0;	до 370-1 класс, Св.370 до 740-2 класс, от 740 до 1500-3 класс, Св.1500 до 4000-4 класс	МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011 - Методика измерения удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра гамма- и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма-спектрометра МКСП-01 «РАДЭК. Свидетельство об аттестации № 126/210-(01.00250-2008)-2011 от 03.05.2011. Номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений РОССТАНДАРТА ФР.1.38.2011.10033

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Весы электронные ВМ 5101	09.10.2018
2	Спектрометры-радиометры гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 "РАДЭК"	30.11.2018

Примечание: Испытательный центр не несет ответственности за отбор проб. Информация распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Испытательного Центра.

Протокол утвержден:

Начальник отдела регистрации объектов исследований и оформления результатов _____ Локтева Т. Г.
(действует на основании Приказа от 01.08.2019 №275)

-----Идентификация конца протокола-----

01.10.2019

Ответственный за оформление протокола: Пospelова С.В.