Страница 1 из 2

## Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан,Мангистауская область, Испытательная лаборатория ТОО «Test Standard Engineering»

город Актау, промышленная зона, здание испытательной лаборатории Аттестат аккредитации К. Т. 13. Е 1310, действителен до 28.09.2027 г Телефон 8 (7292) 54-41-23, телефон 8 (7292) 54-43-52, факс 54-40-21

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 2436/2/04

от 13 августа 2024 г.

Эпределение физико-механических характеристик бетона и раствора

Дата проведения и окончания испытаний Обозначение НД на метод испытаний Обозначение НД на продукцию Место проведения испытаний Дата поступления образцов Наименование продукции Акт отбора образцов № Место отбора образцов Количество образцов Страна изготовитель Заявитель (адрес)

заявка 2436/2 от 13.08.2024 г.

MJI TOO «Test Standard Engineering» М/р Арыстановское, УПиНВ РВС1 ГОО «Энергия XXI век» Бетонные образцы 13.08.2024 r. 13.08.2024 r.

ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые». Технические условия контрольный

Условия проведения испытаний - температура 24°C, влажность 70%. Результат испытаний:

Вид испытаний

Примечание					0П-1			0П-2			0П-3		
		проектная марка			M-200 B15	13,7	(71%)	M-200 B15	13,7	(71%)	M-200 B15	13,7	(%07)
Временное	сопротивление	сжатию, мита	среднее		14,5 (74%)			14,6 (74%)			14,4 (70%)		
	сопрот	сжати	отдельных	оораздов	13,9	15,1		13,9	15,1		14,2	14,7	
Вес, кг					2,247	2,242		2,247	2,242		2,245 14,2	2,238	
Плотность кг/м3			2247	2242		2247	2242		2245	2238			
4M			высота		100	100		100	100		100	100	
	Размеры, мм		ширина		100	100		100	100		100	100	
	Ь		длина		100	100		100	100		100	100	
Возраст				7	7		7	7		7	7		
Дата испытания				13.08.2024 г.	13.08.2024 r.		13.08.2024 r.	13.08.2024 г.		13.08.2024 г.	13.08.2024 г.		
дата				06.08.2024 г.	06.08.2024 г.		06.08.2024 г.	06.08.2024 г.		06.08.2024 г.	06.08.2024 г.		
2				-	7		3	4		5	9		

Страница 1 из 2



Частичная перепечатка протокога без разрешения ИЛ TOO «Test Standard Engineering» запрещена. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.