

Испытательная лаборатория TOO «Test Standard Engineering»

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона, здание испытательной лаборатории

Страница 1 из 1

Протокол №2442/04

Система менеджмента ТОО «TSE»

П-ИЛ-19/5.8-Ф5

Телефон 8 (7292) 54-41-23, 54-43-52, факс 8 (7292) 54-40-21 Аттестат аккредитации КZ.Т.13.Е1310, действителен до 28.09.2027 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2442/04

от 13 сентября 2024 г.

Определение физико-механических характеристик бетона и раствора заявка №2442/04 от 13.09.2024 г.

Бетон тяжолый (образцы-кубы 100х100х100)

ТОО «Энергия XXI век»

Республика Казахстан

Место отбора образца

Страна - изготовитель

Заявитель (адрес)

Наименование продукции

Акт отбора образцов №

13.09.2024 г. 13.09.2024 г.

ИЛ TOO «Test Standard Engineering»

HT.

Количество образцов

Место проведения испытаний

Цаты проведения испытаний

Цата поступления образцов

ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые».

Технические условия.

контрольный ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам».

Условия проведения испытаний: температура Вид испытаний 25°С; влажность 71%

Обозначение НД на метод испытаний

Обозначение НД на продукцию

Результаты испытаний

					•			-	1	1000	1000	
В 25 (32,7 МПа).	(70%)	(72%)	23,6 (72%)	2,045	2045	100	100	100	7	13.09.2024 г.	06.09.2024 г	2
M-350	22,9	23,7	(72%)		2000					13.09.20241.	06.09.2024 1.	
			23,8	2,030	2020	100	100	100	7	12 00 2024 5	200000	-
марка	менее	среднее	отдельных образцов	Dec, Ki	кг/м³	высота	ширина	длина	суток	испытания	изготовления	
Проектная	Норма по	на сжатие еские ы, МПа	Прочность на сжатие фактические результаты, МПа	D	Плотность	MM	Размеры, мм		Возраст	Дата	Дата	5

Протокол распрос

Исполнитель: Начальник ИЛ: Surcering Шокарева Е.А Даденов Ж.А.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ TOO «Test Standard Engineering» запрещена