



FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

M ONE Spray Zink

Përshkrimi i produktit

M ONE Zink Spray për galvanizimin dhe riparimin e zonave të dëmtuara në pjesët e galvanizuara, saldimin dhe... Ndërfaqet në ndërtimet e çelikut dhe zonat e hobi. M ONE Zinc Spray merr përsipër detyrën atje Mbrotje nga korrozioni dhe siguron një pamje vizuale për shkak të ngjashmërisë së ngjyrave me materialet e sapogalvanizuara kompensim.

Përparësitë e veçanta të M ONE Zinc Spray janë:

- Film i lëmuar me tharje të shpejtë
- Ngjitje e lartë
- Mund të lyhet sipër
- Rezistent ndaj nxehtësisë deri në 200°C dhe për pak kohë deri në 300°C

Udhëzimet e aplikimit

M ONE Zinc Spray përdoret në fusha të industrisë, zejtarisë dhe tregtive të tjera, gjithmonë aty ku metalet e zinkuar janë përpunuar ose dëmtuar. Aplikacioni kryesor i M ONE Zinc Spray mund të gjendet në fushën e teknologjisë së ajrit të kondicionuar dhe ventilimit, në sistemet e ngrohjes, në ndërtimin e tubacioneve dhe në kutitë e makinerive.

Udhëzimet e përpunimit

Temperatura optimale e përpunimit: 16°C-25°C. Shkundni kanaçen fuqishëm para çdo spërkatjeje për 2 minuta ndalim i dëgjueshëm i topit dhe spërkatje provë. Spërkatni dhe spërkatni paraprakisht sipërfaqet. Nga një Aplikoni M ONE Zinc Spray në mënyrë tërthore në një distancë prej 25-30 cm. Për shtresa të shumta, 5-8 minuta secila Bëni një pushim. Pas rreth 8 minutash sipërfaqja thahet nga pluhuri dhe pas 20-25 minutash është rezistente ndaj prekjës. M ONE Zinc Spray thahet plotësisht pas rreth 24 orësh.

M ONE
Në Kapellenberg 11
97246 Eibelstadt
Tel: +49 9366 90710
info@m-one.net www.m-one.net

Me këtë informacion ne duam t'ju këshillojmë me njohuritë tona më të mira bazuar në eksperimentet dhe përvojat tona. Një garanci për këtë Megjithatë, ne mund të përcaktojmë rezultatet e përpunimit në raste individuale për shkak të numrit të madh të përdorimeve të mundshme dhe at Ne nuk pranojmë kushtet e ruajtjes dhe përpunimit të produkteve tona. Kryeni eksperimentet tuaja. Ndryshim i lehtë i ngjyrës së ngjësve poshtë Rrezatimi UV është i mundur. Ndryshime të vogla ngjyrash midis grupeve për shkak të teknologjisë së produktit. Nuk ka asnjë garanci për besnik marrë përsipër. Përdorni material nga e njëjta grumbull për çdo objekt. Shërbimi ynë i këshillimit teknik dhe tregtar është në dispozicionin tuaj.

Me publikimin e kësaj flete të dhënash, të gjitha botimet e mëparshme bëhen të pavlefshme. Data: 24.08