附件 1

宣砚地理标志产品保护要求

一、地理标志产品名称

宣砚。

二、申请机构

安徽省宣城市旌德县人民政府。

三、产地范围

安徽省宣城市旌德县现辖行政区域。

四、质量要求

（一）原料要求

1. 原料产地。砚料出产于安徽省宣城市旌德县白地镇洪川村龙潭山脉，开采范围为东经 118°19′03″～118°19′59″，北纬 30°10′35″～30°11′28″。

2. 原料特征。砚料为原生矿料，为泥质板岩，色泽青黑，呈油脂光泽和丝绢光泽，结构以鳞片变晶结构为主，其次为显微变余结构、镶嵌变晶结构，致密块状构造，质地均匀，无石筋石隔、无裂缝。

（二）工艺流程

开采→选料→制坯→雕刻→打磨→铭文→养护。

加工要点：

1. 开采。根据矿山岩层构造，采用传统手工作业方式开采。

2. 选料。观察石坯的形状、质地、石品，采用水浸、敲

击等方法反复检查石坯，选出无石筋石隔、无裂缝的砚料。

3. 制坯。采用切割和剔凿的方法对砚料进行初步加工，去掉多余部分，留下雕刻纹饰图案的大体位置，挖出砚池、砚堂、覆手的基本形状。

4. 雕刻。根据砚料的天然外形和颜色构思设计，以画针精准勾画整体设计图案与细节特征,雕刻遵循“先整体后局部”原则，由粗坯到细琢，精细加工。

5. 打磨。从粗到细逐次打磨，使砚台顺滑、光洁。

6. 铭文。在砚台背面、侧面篆刻图案或文字。

7. 养护。用软毛刷蘸少许核桃油涂抹全砚，用软布擦拭均匀。

（三）质量特色

1. 感官特色。玄黑如墨，遇水或潮湿情况呈独特的青黑色，泛丝绢光泽。触之如凝脂净润，久置不油而自润，发墨如风，不损毫，储墨不涸，研磨难损，涤之立净，历久弥新。质密如膏，肌理细匀，凝而不松，净而少疵。

2. 理化指标。莫氏硬度 3.2 ~ 3.6，体积密度 2.80 ~ 2.88g/cm^3，饱和吸水率 0.02 ~ 0.10%，发墨量 > 7mm^3/min，下墨量 > 7.2mm^3/min。

3. 安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。

五、专用标志使用

宣砚产地范围内的生产者，可向安徽省宣城市旌德县知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请，经安

徽省知识产权局审核，报国家知识产权局核准后予以公告。宣砚的检测机构由安徽省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。