
信息电子学物理基础作业答案参考 —— by hhubibi

第四章作业



(a)

$$egin{aligned} J_{sp} &= rac{eD_p p_{n0}}{L_p} = rac{en_i^2}{N_D} \sqrt{rac{D_p}{ au_{p0}}} = rac{1.602 imes 10^{-19} imes (1.5 imes 10^{10})^2}{1 imes 10^{15}} \sqrt{rac{10}{0.1 imes 10^{-6}}} = 3.6 imes 10^{-10} A/cm^2 \ I_{sp} &= J_{sp} imes A = 3.6 imes 10^{-14} A \ J_{sn} &= rac{eD_n n_{p0}}{L_n} = rac{en_i^2}{N_D} \sqrt{rac{D_n}{ au_{n0}}} = rac{1.602 imes 10^{-19} imes (1.5 imes 10^{10})^2}{5 imes 10^{15}} \sqrt{rac{25}{0.4 imes 10^{-6}}} = 5.69 imes 10^{-11} A/cm^2 \ I_{sp} &= J_{sp} imes A = 5.69 imes 10^{-15} A \end{aligned}$$

2,

$$V_D = V_T ln(rac{N_A N_D}{n_i^2}) = 0.0259 imes lnrac{5 imes 10^{15} imes 1 imes 10^{15}}{(1.5 imes 10^{10})^2} = 0.617 V$$

$$\Delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = p_{n0} \left[exp(rac{eV_F}{k_BT}) - 1
ight]exp(rac{x_n - x}{L_p})$$

$$p_n(x_n) = \Delta p_n(x_n) + p_{n0} = rac{n_i^2}{N_D} exp(rac{eV_F}{k_B T}) = rac{n_i^2}{N_D} exp(rac{e^{rac{1}{2}V_D}}{k_B T}) = rac{(1.5 imes 10^{10})^2}{1 imes 10^{15}} exp(rac{0.617 imes 0.5}{0.0259}) = 3.35 imes 10^{10} cm^{-3}$$

3、

$$egin{aligned} J_p(x_n+0.5L_p) &= rac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[exp(rac{eV_F}{k_B T}-1)
ight] exp(rac{x_n-x}{L_p})|_{x_n+0.5L_p} \ & \ J_p(x_n+0.5L_p) &= 3.6 imes 10^{-10} \left[exp(rac{0.617 imes 0.5}{0.0259}-1)
ight] exp(-0.5) = 3.25 imes 10^{-5} A/cm^{-5} \end{aligned}$$

$$I_p(x_n+0.5L_p)=J_p(x_n+0.5L_p) imes A=3.25 imes 10^{-9} A$$

(b)

这题参考答案一定错了,看我做的吧

$$\begin{split} J_p(x) &= \frac{en_i^2}{N_D} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} \left[exp(\frac{eV_F}{k_BT}) - 1 \right] exp(\frac{x_n - x}{\sqrt{D_p\tau_{p0}}}) \\ J_p(x) &= \frac{1.602 \times 10^{-19} (1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} \sqrt{\frac{8}{0.01 \times 10^{-6}}} \left[exp(\frac{0.61}{0.0259}) - 1 \right] exp(\frac{x_n - x}{\sqrt{8 \times 0.01 \times 10^{-6}}}) \\ J_p(x) &= 1.7256 exp(-3.5355 \times 10^3 x) \\ J_{total} &= (\frac{en_i^2}{N_D} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} + \frac{en_i^2}{N_A} \sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}}) \left[exp(\frac{eV_F}{k_BT}) - 1 \right] \\ J_{total} &= \left[\frac{1.602 \times 10^{-19} (1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} \sqrt{\frac{8}{0.01 \times 10^{-6}}} + \frac{1.602 \times 10^{-19} (1.5 \times 10^{10})^2}{5 \times 10^{16}} \sqrt{\frac{23}{0.05 \times 10^{-6}}} \right] \left[exp(\frac{0.61}{0.0259}) - 1 \right] = 1.9873 A/cm^2 \\ J_p(x_n - x = 3 \times 10^{-4} cm) = 1.7256 exp(-3.5355 \times 10^3 \times 3 \times 10^{-4}) = 0.5975 A/cm^2 \\ J_n(x_n - x = 3 \times 10^{-4} cm) = 1.9873 - 0.5975 = 1.3898 A/cm^2 \end{split}$$

补充题1: $Si-p^+n$ 结的 $N_D=2.80\times 10^{15}cm^{-3}$ 、 $A=1.00\times 10^{-5}cm^2$ 、 $D_p=13.0cm^2/s$ 、 $L_p=2.00\times 10^{-3}cm$,若二极管正向电流达到0.100 mA时的电压为阈值电压,问该 p^+n 结阈值电压Vt是多少?请注意有效数字

 p^+n 结的反向饱和电流主要是n区勺子(空穴)的扩散电流,忽略 p^+ 20少子扩散电流,可以得到

$$J_o=eD_prac{n_i^2}{N_DL_p}=1.602 imes10^{-19} imes13 imesrac{(1.5 imes10^{10})^2}{2.8 imes10^{15} imes2 imes10^{-3}}=8.37 imes10^{-11}A/cm^2$$
由肖克莱方程 $I=AJ_o\left[exp(rac{eV}{k_BT})-1
ight]$,可以得到

$$V_t = rac{k_B T}{e} ln(1 + rac{I}{AJ_o}) = 0.0259 ln(1 + rac{0.1 imes 10^{-3}}{10^{-5} imes 8.37 imes 10^{-11}}) = 0.661 V$$

补充题2:温度为300 K,Ge掺施主杂质 $4.60\times10^{15}cm^{-3}$,GaAs掺受主杂质 $8.50\times10^{15}cm^{-3}$,假定杂质完全电离。求:(a) Ge与GaAs材料分别是什么导电类型?由此组成什么结?(b) 理想条件下的晶格失配率;(C) "冶金结"处导带能级差;(d) "冶金结"处价带能级差;(e) GaAs中性区的费米能级与最近允带之差的位置;(f) Ge中性区的费米能级与最近允带之差的位置;(g) Ge与GaAs中性区真空能级差;(h) "冶金结" 2侧2种材料的耗尽层厚度;(i) "冶金结" 2侧2种材料的内建电位。请注意有效数字

这题我错了很多,下面答案仅供参考,我怀疑正确答案有问题

742= T=300 = Ge= Np= 4.6x1015 cm-3 CTOAS: NA=8.50×1015 cm-3 (a). Ge=n型半子体 X2=4-13eV GaAs: P型等体 NI= KoleV 由以组成异反络(PN分) (c). AEC= Nn-Np=0.0600eV Cd) AEV=AEg-AEC= 1-44 1.42-0.66-0.06 eV=0.710 eV (e) 最近优落的存 for 女GoAs Ff-Ev= keT h(NV) forGaAs, Nv=7×10¹⁸cm⁻³

こ Ff-Ev= p、10 eV

P= NA = 8、5D×10¹⁵cm⁻³

(f) 最近が最かま存 for Cie Nc=1.04×10¹⁹cm⁻³ no= Na Nd.

Ec-Ef= keT h(Na)= 0.200 eV

Ni= Na Na 10¹⁵cm⁻³ (A. 英多阶级影 eVp=eVp1+eVpr >7+2-7+=41-42=1.00 eV for P= Φ1 = χ1+ Eg-(Ef-EV) = 4.07+1.43-0.17 eV=5.33 V for n= Φ2= Χ2+1 Ec-Ef) = 4.13+0.20 eV= 4.33 eV En >16 Ep=13.) x7= \ \ \frac{z\into NA \frac{1}{p}}{eNA (\xinNp + \xipNA)} = \frac{\frac{1}{2}\into |\times | \frac{1}{p} \column{7}{p}}{2.61*10^{2}-5} \column{7}{p} $\frac{\text{Cis.} \quad V_{PD} = \frac{e N_A x_P^2}{x_P} = \frac{e N_B x_D^2}{2 \epsilon_B} = \frac{e N_B x$

老师给的答案:

- 2. (a) GaAs 材料是 P 型导电、Ge 材料是 n 型导电 形成 Pn 异质结
 - (b) 晶格失配率 = 0.07%
 - (c) = 0.0600 eV
 - (d) 0.710 eV
 - (e) $E_{\text{FGaAs}} E_{\text{iGaAs}} = -0.577 \text{ eV}$


GaAs 中性区的费米能级与最近允带之差: E_{FGaAs} - E_{VGaAs} = $(E_{FGaAs} - E_{iGaAs})$ - $(E_{VGaAs} - E_{iGaAs})$ = 0.138 ϵ

- (f) E_{FGe} E_{iGe} = $k_B T \ln(N_D/n_{iGe})$ = 0.136 eV Ge 中性区的费米能级与最近允带之差: E_{FGe} - E_{CGe} = $(E_{FGe}$ - $E_{iGe})$ - $(E_{CGe}$ - $E_{iGe})$ = -0.194 eV
- (g) $\Delta E_0 = 1.04 \text{ eV}$

(h)
$$\chi_{\rm n} = \left[\frac{2\varepsilon_{\rm n}\varepsilon_{\rm p}N_{\rm A}V_{\rm D}}{{\rm e}N_{\rm D}(\varepsilon_{\rm n}N_{\rm D} + \varepsilon_{\rm p}N_{\rm A})} \right]^{1/2} = 0.491 \ \mu{\rm m}$$

$$x_P = (N_D / N_A) x_n = 0.266 \ \mu \text{m}$$

(i) $V_{Dn} = 0.627 \text{ eV}$ $V_{DP} = 0.414 \text{ eV}$ 补充题2:假定某异质结特性如下:禁带宽度分别为 $E_{gp}=1.43eV$ 、 $E_{gn}=0.66eV$;电子亲和势分别为 $\chi_p=4.07eV$ 、 $\chi_n=4.13eV$;半导体内部中性区的费米能级位置分别为 $E_{FP}-E_{VP}=0.150eV$ 、 $E_{Fn}-E_{Cn}=-0.200eV$;P型半导体内部中性区与"冶金结"的导带能级变化量为 $|eV_{DP}|=0.400eV$ 、n型半导体内部中性区与"冶金结"的导带能级变化量为 $|eV_{Dn}|=0.600eV$;如果"冶金结"的位置 $x_0=0$,则半导体内部中性区边界的位置分别为 $x_P=-250nm$ 、 $x_n=500nm$ 。请按能量比例1.00 cm代表1.00 eV和尺度比例1.00 cm代表500 nm画出能带图。



第五章作业

5.13

(a)

直接能隙区: 0 < x < 0.45 x = 0, $E_g = 1.424eV$

x = 0.45, $E_q = 1.424 + 1.247x = 1.985eV$

对应波长区: $\frac{1.24}{1.985} < \lambda < \frac{1.24}{1.424}$

(b)

0 < x < 0.45,
$$E_g=1.424+1.229x$$

$$x=0.35, \ E_g=1.424+1.229\times0.35=1.854eV$$

$$\lambda=\frac{1.24}{E_g}=\frac{1.24}{1.854}=0.669\mu m$$

补充题1:已知Si-PIN光电二极管,量子效率为0.700,波长为1.10 μm。请问作为探测器,该二极管需要正偏还是反偏?并且计算响应度。 请注意有效数字

作为探测器需要反偏

响应度
$$R=rac{\eta\lambda}{1.24}=rac{0.700 imes1.10}{1.24}=0.621A/W$$

补充题2: 温度为300.0 K, GaAs-p++n++结掺施主杂质 5.500×10¹⁹ cm-³, 掺受主杂质7.800×10¹⁹ cm-³, 假定杂质 完全电离, 正向偏置电压为1.200 V, 构成GaAs同质结半 导体激光器。求: n++中性区费米能级相对导带底的位置, p++中性区费米能级相对价带顶的位置; n++中性区与p++ 中性区相应的导带能级差、价带能级差、真空能级差; 冶金结位置2侧的导带能级差、价带能级差、真空能级差。补充题3、4,以及设计题,见后:

 n^{++} 中性区费米能级相对导带底的位置:

$$E_{Fn}-E_{Cn}=k_BTlnrac{n_0}{N_C}=k_BTlnrac{N_D}{N_C}=0.0259lnrac{5.5 imes 10^{19}}{4.7 imes 10^{17}}=0.1231eV$$

 p^{++} 中性区费米能级相对价带顶的位置:

$$E_{Vp}-E_{Fp}=k_{B}Tlnrac{p_{0}}{N_{V}}=k_{B}Tlnrac{N_{A}}{N_{V}}=0.0259lnrac{7.8 imes10^{19}}{7 imes10^{18}}=0.06232eV$$

$$eV_D=k_BTlnrac{N_AN_D}{n_i^2}=0.0259 imes lnrac{5.5 imes 10^{19} imes 7.8 imes 10^{19}}{(1.8 imes 10^6)^2}=1.6175eV$$

 n^{++} 和 p^{++} 中性区导带能级差 = 价带能级差 = 真空能级差 $=eV_D-eV_F=1.6175-1.5500=0.0675eV$

冶金结两侧三者均为0

补充题3:接上题,假定电子的扩散系数为225.0 cm²/s,空穴的扩散系数为7.000 cm²/s,2种少子的寿命均为5.000×10-8 s。求p++区结边缘与冶金结的距离、n++区结边缘与冶金结的距离、2种少子(p++区导带电子、n++区价带空穴)的扩散长度。 请注意有效数字

$$W=\sqrt{rac{2\epsilon\epsilon_0(V_D-V_F)(N_A+N_D)}{eN_AN_D}}=\sqrt{rac{2 imes 8.854 imes 10^{-14} imes 13.1 imes 0.064 imes (5.5+7.8) imes 10^{19}}{1.602 imes 10^{-19} imes 5.5 imes 7.8 imes 10^{38}}}=1.6950 imes 10^{-7}cm$$
根据 $x_p=rac{N_DN_A}{x_n}$,可以解得, $x_n=9.941 imes 10^{-8}cm$, $x_p=7.009 imes 10^{-8}cm$
$$L_n=\sqrt{D_n au_n}=\sqrt{225 imes 10^{-8} imes 5}=3.354 imes 10^{-3}cm$$

$$L_n=\sqrt{D_n au_n}=\sqrt{7 imes 10^{-8} imes 5}=5.916 imes 10^{-4}cm$$

补充题4:请画出以下参数的GaAs-p++n++同质结半导体激光器能带图,该能带图包括准费米能级,标出有源区、能级符号、位置符号:中性区n+费米能级在导带底上方 $E_{\rm Fn}$ - $E_{\rm Cn}$ =0.123 eV,中性区p++费米能级在价带顶下方 $E_{\rm Vp}$ - $E_{\rm Fp}$ =0.0623 eV;GaAs-p+n++结接触电位差 $V_{\rm D}$ =1.61 V,其中冶金结n++侧的电位差 $V_{\rm Dn}$ =0.803 V,正向偏置电压 $V_{\rm F}$ =1.20 V;n+区结边缘与冶金结的距离 $x_{\rm n}$ =2.53×10-7 cm,p++区结边缘与冶金结的距离 $x_{\rm p}$ =1.78×10-7 cm;p++区少子(导带电子)的扩散长度 $L_{\rm n}$ =3.35×10-3 cm,n++区少子(价带空穴)的扩散长度 $L_{\rm p}$ =5.92×10-4 cm。比例:能级5.0 cm/1.0 eV,结边缘与冶金结距离0.50 cm/1.0 nm,扩散长度0.20 cm/1.0 μ m(结区尺寸远小于扩散的尺寸,采用不同比例画)

