
Measured formulation-level modulus (kPa)
GelMA concentration
10%
15%
20%
12.8
28.6
40.0
25.2
33.0
56.2
101.1
95.2
47.1
127.3
193.4
184.4
30s
60s
90s
120s
Curing time
Mean modulus (kPa)
175
150
125
100
75
50
25