

Typar® SF 78

ГТ.Н.Т-3 згідно ГБН В.2.3-37641918-544:2014

Typar® SF – це тонкий, термічно скріплений водопроникний нетканый геотекстиль, виготовлений з безперервних 100% поліпропіленових волокон. Завдяки унікальній технології виробництва, запатентованої компанією DuPont (Люксембург), Typar® SF має високий початковий модуль пружності (жорсткість), оптимальне видовження (не більше 52%) і високу однорідність. Така комбінація властивостей дозволяє матеріалу ефективно виконувати свої функції при високих експлуатаційних навантаженнях на об'єктах дорожнього, гідротехнічного, промислового та цивільного будівництва.

Галузі застосування:

				
Будівництво доріг та інші дорожні зони EN 13249:2000	Будівництво залізниць EN 13250:2000	Земляні роботи, фундаменти та утримуючі конструкції EN 13251:2000	Дренажні системи EN 13252:2000	Ерозійний контроль EN 13253:2000
				
Резервуари та дамби EN 13254:2000	Канали EN 13255:2000	Тунелі та підземні споруди EN 13256:2000	Споруди для утилізації твердих відходів EN 13257:2000	Споруди для утилізації рідких відходів EN 13265:2000

Функції:

		
Фільтрація	Фільтрація та розділення	Посилення (армування)

Характеристики	Методика випробувань	Значення
Фізичні характеристики		
Поверхнева щільність	EN ISO 9864	260 г/м ²
Товщина при навантаженні 2 кН/м ²	EN ISO 9863-1	0,65 мм
Товщина при навантаженні 200 кН/м ²	EN ISO 9863-1	0,59 мм
Механічні характеристики		
Енергія абсорбції	EN ISO 10319	11 кДж/м ²
Міцність на розрив	EN ISO 10319	20,0 кН/м
Граничне видовження	EN ISO 10319	50 %
Міцність при 5% видовженні	EN ISO 10319	8,0 кН/м



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua

Характеристики	Методика випробувань	Значення
Продавлювання CBR	EN ISO 12236 ASTM D6241	2900 Н
Динамічний опір перфоруванню	EN ISO 13433	22 мм
Грейферна міцність	ASTMD 4632	1680 Н
Міцність на роздирання	ASTMD 4533	400 Н
Гідравлічні характеристики		
Розмір пор O_{90} wet (у вологому стані)	EN ISO 12956	75 мкм
Розмір пор O_{95} dry (у сухому стані)	ASTM D4751	< 70 мкм
Швидкість потоку при висоті водного стовпа 10 см	BS 6909-4	23 л/(м ² *с)
Водопроникність ViH50	EN ISO 11058	12*10 ⁻³ м/с
Водопроникність при навантаженні 20 кН/м ²	DIN 60500-4	1,4*10 ⁻⁴ м/с
Водопроникність при навантаженні 200 кН/м ²	DIN 60500-4	1,0*10 ⁻⁴ м/с
Довговічність	ISO13434	100 років
Класифікація згідно ГБН В.2.3-37641918-544	-	ГТ.Н.Т-3
Параметри упаковки		
Ширина рулону	-	4,50 м
Довжина рулону	-	100 м
Площа рулону	-	450 м ²



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua