

# Typar® SF 40

ГТ.Н.Т-1 згідно ГБН В.2.3-37641918-544:2014

Typar® SF – це тонкий, термічно скріплений водопроникний нетканий геотекстиль, виготовлений з безперервних 100% поліпропіленових волокон. Завдяки унікальній технології виробництва, запатентованої компанією DuPont (Люксембург), Typar® SF має високий початковий модуль пружності (жорсткість), оптимальне видовження (не більше 52%) і високу однорідність. Така комбінація властивостей дозволяє матеріалу ефективно виконувати свої функції при високих експлуатаційних навантаженнях на об'єктах дорожнього, гідротехнічного, промислового та цивільного будівництва..

## Галузі застосування:

Будівництво доріг та інші дорожні зони <b>EN 13249:2000</b>	Будівництво залізниць <b>EN 13250:2000</b>	Земляні роботи, фундаменти та утримуючі конструкції <b>EN 13251:2000</b>	Дренажні системи <b>EN 13252:2000</b>	Ерозійний контроль <b>EN 13253:2000</b>
Резервуари та дамби <b>EN 13254:2000</b>	Канали <b>EN 13255:2000</b>	Тунелі та підземні споруди <b>EN 13256:2000</b>	Споруди для утилізації твердих відходів <b>EN 13257:2000</b>	Споруди для утилізації рідких відходів <b>EN 13265:2000</b>

## Функції:

Фільтрація	Фільтрація та розділення	Посилення (армування)

Характеристики	Методика випробувань	Значення
<b>Фізичні характеристики</b>		
Поверхнева щільність	EN ISO 9864	136 г/м <sup>2</sup>
Товщина при навантаженні 2 кН/м <sup>2</sup>	EN ISO 9863-1	0,47 мм
Товщина при навантаженні 200 кН/м <sup>2</sup>	EN ISO 9863-1	0,39 мм
<b>Механічні характеристики</b>		
Енергія абсорбції	EN ISO 10319	6,5 кДж/м <sup>2</sup>
Міцність на розрив	EN ISO 10319	9,0 кН/м
Граничне видовження	EN ISO 10319	52 %
Міцність при 5% видовженні	EN ISO 10319	3,7 кН/м



Офіційний представник в Україні:  
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А  
0 800 500 844  
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:  
+38 050 566 78 78  
consulting@mizol.com

www.mizol.ua  
www.geosvit.com.ua  
www.euroizol.ua

Характеристики	Методика випробувань	Значення
Продавлювання CBR	EN ISO 12236 ASTM D6241	1250 Н
Динамічний опір перфоруванню	EN ISO 13433	29 мм
Грейферна міцність	ASTM D4632	750 Н
Міцність на роздирання	ASTM D4533	340 Н
<b>Гідравлічні характеристики</b>		
Розмір пор $O_{90}$ wet (у вологому стані)	EN ISO 12956	120 мкм
Розмір пор $O_{95}$ dry (у сухому стані)	ASTM D4751	210 мкм
Швидкість потоку при висоті водного стовпа 10 см	BS 6909-4	75 л/(м <sup>2</sup> *с)
Водопроникність ViH50	EN ISO 11058	50*10 <sup>-3</sup> м/с
Водопроникність при навантаженні 20 кН/м <sup>2</sup>	DIN 60500-4	2,8*10 <sup>-4</sup> м/с
Водопроникність при навантаженні 200 кН/м <sup>2</sup>	DIN 60500-4	2,0*10 <sup>-4</sup> м/с
Довговічність	ISO13434	100 років
Класифікація згідно ГБН В.2.3-37641918-544	-	ГТ.Н.Т-1
<b>Параметри упаковки</b>		
Ширина рулону	-	5,20 м
Довжина рулону	-	150 м
Площа рулону	-	780 м <sup>2</sup>



Офіційний представник в Україні:  
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А  
0 800 500 844  
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:  
+38 050 566 78 78  
consulting@mizol.com

www.mizol.ua  
www.geosvit.com.ua  
www.euroizol.ua