


CHOIX ET UTILISATION CLINIQUE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

Le Guide Anatomique et Clinique Décisionnel




De nombreux matériaux sont à la disposition des praticiens.

Si les indications sont bien précises, dans la plupart des cas il subsiste des particularités que nous devons connaître afin que notre choix soit judicieux.

Les Différents Matériaux :

- Matériaux d'obturation définitive
- Matériaux d'obturation provisoire (À durée limitée / À durée + ou - longue)
- Matériaux thérapeutiques ou cicatrisants = matériaux de coiffage (matériaux dentinogènes / matériaux cémentogènes)
- Bases intermédiaires = fonds de cavités = substituts dentinaires
- Matériaux de scellement (compatibilité avec le matériau scellé)

I - LES CRITÈRES DE CHOIX DES MATÉRIAUX




MATÉRIAUX D'OBTURATION DÉFINITIVE [Ref : Q16 2023/2024]

Le choix dépend strictement de :

- 1. **Situation de la dent** : aspect esthétique ou inesthétique.
- 2. **Propriétés mécaniques du matériau** : résistance aux forces de compression, d'abrasion ou d'usure, de traction.
- 3. **Importance de la perte de substance.**
- 4. **L'occlusion et le RCI** (Risque Carieux Individuel).

II - UTILISATION CLINIQUE : MATÉRIAUX DE PRÉVENTION



Le scellement des sillons : est une thérapeutique préventive utilisant des sealants ou des verres ionomères type IV.												
Les résines composites fluides = sealant : exigent un champ opératoire sec pour que le collage soit efficace.												
Les VI de scellement type IV : sont préférés dans le cas où cette condition ne peut être satisfaite (champ sec impossible).												
Les composites fluides = flow : utilisés en cas d'ouverture des sillons.												


III - CLASSIFICATION DES CVI SELON L'USAGE CLINIQUE

Type	Usage
Type I	Ciments de scellement.
Type II a	Obturation esthétique.
Type II b	Obturations d'aspect métallique (cermets).
Type III a	Liner / base à prise rapide ou polymérisant à la lumière. [Ref: Q10 2019/2020]
Type III b	Produits de reconstitution interne.
Type IV	Ciments de scellement pour puits et fissures.




[Predicted - Classification matching] The exact lettering (a vs b) in Types II and III is highly likely to be tested via MCQs. Memorize the A/B split.

MATÉRIAUX D'OBTURATION DÉFINITIVE = DE RESTAURATION



Les Matériaux Esthétiques :

- **Familles** : Verres ionomères modifiés par adjonction de résine, composites hybrides, composites microfins.
- **Indications** : Utilisés essentiellement (Site 2) sur les dents antérieures et les restaurations visibles au sourire (faces mésiales des 1 et 2 PM).
- **Propriétés** : Possèdent une teinte voisine de celle des dents (à sélectionner à l'aide d'un teintier) et une aptitude au polissage.




Les Matériaux Inesthétiques :

- **Famille** : L'amalgame.
- **Propriétés** : Propriétés mécaniques meilleures que celles des composites (usure, aptitude au polissage, résistance à la compression).

PROTOCOLES CLINIQUES : SITE 1 (TAILLE 1 & 2)


TAILLE 1



Les VI auto polymérisables ou hybrides = matériau de choix.

Raison : Propriétés d'adhésion et de relargage de fluor.

TAILLE 2



VI auto -> Déminéralisation de la surface du VI requise pour favoriser le collage.
[Predicted - A/B trap for technique]

VI hybride -> La déminéralisation n'est pas nécessaire.
[Predicted - A/B trap for technique]

PROTOCOLES CLINIQUES : SITE 1 (TAILLE 3 & 4)



TAILLE 3 :

- **L'amalgame** : Matériau de choix après isolation thermique.
- **Épaisseur requise** : Utilisation de VI (ép = 0,5mm) ou d'eugénate.
- **Les composites** : Uniquement après étude de l'occlusion pour réduire la charge occlusale.

TAILLE 4 :

- **L'amalgame** : Toujours le matériau de choix après isolation thermique.

PROTOCOLES CLINIQUES : SITE 2 (TAILLE 1 & 2)



TAILLE 1 :


- Si charges occlusales importantes ou impératifs esthétiques : une épaisseur du matériau doit être supprimée sous jet d'air/eau pour ménager un espace au composite.
- Le VI (substitut dentinaire) est éliminé sur une H = 2mm.
- Procéder au collage du composite sur l'émail.

TAILLE 2 :

- L'amalgame : Matériau de choix après isolation.
- Le composite hybride : Monté par couche après isolation au VI (scellement étanche aux micro-infiltrations).
- VI recouvert de composite si charges occlusales trop importantes.

PROTOCOLES CLINIQUES : SITE 2 (TAILLE 3 & 4)


Technique Sandwich Ouvert



TAILLE 3 : La technique sandwich peut être envisagée. [Ref: Q16 2021/2022]

- Si limites marginales **amélares satisfaisantes** : VI + substitut dentinaire + collage résine composite sur les bords.
- Si **support amélaire insuffisant** : Technique **sandwich ouvert** (VI laissé à découvert au niveau cervical, retouché pour ménager l'espace au composite hybride).
- Si amalgame : pose d'un fond VI fluide = faible ratio poudre/liquide.

Antérieures (Traumatisme) Taille 4




TAILLE 4 (Antérieures / Traumatisme) : Technique sandwich ouvert ou fermé. [Ref: Q16 2021/2022]

- Stratification : composites hybrides en palatin, composites microfins (rendu esthétique) en vestibulaire.

TAILLE 4 (Postérieures) : L'amalgame est le matériau de choix.

PROTOCOLES CLINIQUES : SITE 3



Règle Générale Site 3 : Utilisation des VI de restauration esthétique type II.1 auto ou photopolymérisable.

TAILLE 1 :


- Les CVI auto ou hybrides.
- Si impératif esthétique existe = stratification de composite (particulièrement si le RCI du patient n'est pas élevé).

TAILLE 2, 3, 4 :

- Les CVI représentent le matériau de choix incontestable.

PHYSIOLOGIE ET PROTECTION DENTINO-PULPAIRE

Vernis : bloque les micro-infiltrations précoces



Principes Fondamentaux :

- Tous les produits sont + ou - toxiques selon leur concentration.
- La meilleure protection pour la pulpe = épaisseur dentinaire suffisante = effet tampon.
- La surface dentinaire occupée par les tubuli = 1% à la JED, contre 22% à proximité de la pulpe.
- Le mordantage dentinaire ouvre les tubuli et élimine la boue dentinaire.
- La micro-infiltration bactérienne est le risque majeur (+++++).

Les Protections Superficielles (couche très fine) :

- **Les Vernis** : Matériau de très faible viscosité, réduit risques de micro-infiltrations précoces autour des amalgames.
- **Les Résines Non Chargées (auto/photo)** : Fond de protection, agents de liaison avec composites, amélioration de l'étanchéité.

L'HYDROXYDE DE CALCIUM $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$

Indiqué pour le coiffage pulpaire (fond de cavité).
[Ref: Q7 Juin, Q12 Juin]

Le pH fortement alcalin (12-13) peut être mis en contact du tissu pulpaire lésé sans germes, qui survivra du fait de sa résorption dans le temps.
[Ref: Q8 2019/20]



Protégé par VI (étanchéité)

LES CEMENTS ZnO-E (Eugénate)

Propriétés : Anti-inflammatoire, antibactérien, légère anesthésie, bonne étanchéité des bords.



Eugénol empêche polymérisation



Libère eugénol irritant

Inconvénients stricts :

S'hydrolyse avec le temps (pas plus de 6 mois).

Ne peut être mis au contact du tissu pulpaire (hydrolyse libère l'eugénol = irritant).

Ne peut être mis sous un composite (l'eugénol empêche la polymérisation des résines).

[Predicted - Major clinical failure trap]

Indications : Coiffage pulpaire indirect, obturation provisoire (3 semaines), désinfection surfaces cariées (dentine pathologique).


LES BASES ET SUBSTITUTS DENTINAIRES

Ciments au Phosphates de Zn



Ne présentent AUCUN intérêt thérapeutique pour la pulpe.

CVI (Excellent substitut dentinaire)



Couche d'échanges ioniques scelle les tubuli

Légèrement antibactérien. Bonnes propriétés physiques.



Remarques sur les
Consistances

Exemple 1 : L'eugénate
(sert en même temps pour coiffage
ET obturation provisoire).

Exemple 2 : Le composite
(sert pour scellement tenon fibré
ET restauration esthétique).

La plupart des matériaux peuvent se présenter sous plusieurs consistances et avoir de nombreuses indications (confondues ou indépendantes).

LES MATÉRIAUX BIOCÉRAMIQUES AVANCÉS



SUPÉRIEUR
AU Ca(OH)_2

Le MTA (Mineral Trioxide Aggregate)

Le MTA [Ref : Q11 Juin]

- Matériau à base de silicate tricalcique, pH alcalin.
- Semble supplanter le Ca(OH)_2 sur le plan du pouvoir dentinogénétique, ostéogénétique et des propriétés mécaniques.



Le Biodentine



Protection sous toutes
les restaurations





Jusqu'à 6 mois

Le Biodentine [Ref: Q17 2022/2023, Q11 Juin]

- Excellent substitut dentinaire sous TOUS les types de restauration.
- Peut servir de base et de restauration provisoire : dans les cas de coiffage (jusqu'à 6 mois dans le milieu buccal).

ANALYSE DES EXAMENS ET SYNTHÈSE GLOBALE



Analyse des Modèles d'Examen :

- **Cibles Fréquentes** : Le scellement (sealants/champ sec), la matrice des CVI, les indications des biocéramiques.
- **Pièges Classiques** : La confusion entre ZnO-E et résines, le pourcentage d'acide polyacrylique, et les limites d'épaisseur amélaire (Technique Sandwich).

Conclusion Clinique :

Une panoplie de matériaux s'offre aux odontologistes avec des propriétés particulières à chacun. Le praticien doit les connaître pour améliorer ses performances.

Statut du Document : PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.