

Zava Paint Bois Intérieur

Peinture d'intérieur multi-support bois - application directe sans sous-couche sur bois préparé, propre et adhérent. Marque fictive - fiche de démonstration.

Sans sous-couche*

Boiseries intérieures

Faible odeur

Lessivable

Usage

Portes, plinthes, cadres, moulures, meubles intégrés, panneaux MDF, bois massif et boiseries intérieures déjà peintes ou vernies après préparation adaptée.

Bénéfices clés

Formule garnissante, bonne tension du film, couverture homogène, nettoyage aisé et finition décorative durable pour pièces de vie, chambres et circulations.

Aspect disponible

Velours boisé satiné. Teintes prêtes à l'emploi : Blanc atelier, Lin doux, Argile claire. Mise à la teinte possible sur base machine.

Rendement	10 à 12 m²/L/couche
Conditionnements	0,75 L - 2,5 L - 5 L
Nettoyage outils	Eau savonneuse
Destination	Intérieur uniquement

Temps de séchage et de recouvrement

Conditions indicatives	20 C, 65 % HR, support sec, ventilation normale
Sec au toucher	1 h 30 à 2 h
Recouvrable	6 h minimum
Durcissement d'usage	24 h pour manipulations légères
Résistance optimale	7 jours

* **Sans sous-couche** : applicable directement sur bois intérieurs neufs ou anciens après ponçage, dépoussiérage et dégraissage. Sur tanins, essences exotiques, nœuds actifs ou fonds bloqués insuffisamment, prévoir un primaire adapté.

Préparation, application et recommandations

Guide de mise en œuvre pour boiseries intérieures

Préparation des supports

- Bois neufs : égrener au grain fin, dépoussiérer soigneusement, supprimer les fibres relevées et vérifier l'absence de gras ou de cire.
- Bois déjà peints : lessiver, rincer, matifier les zones brillantes, éliminer les parties non adhérentes puis réparer si nécessaire.
- Bois vernis ou lasurés : poncer jusqu'à obtention d'un fond mat et régulier afin d'assurer l'accrochage.

Application

Outil conseillé	Rouleau laqueur microfibre 5 mm ou pinceau spécial acrylique
Dilution	Prêt à l'emploi. Jusqu'à 3 % d'eau si nécessaire pour la première passe uniquement
Nombre de couches	2 couches recommandées pour un résultat décoratif homogène
Température d'emploi	Entre 12 C et 25 C, hors courants d'air importants

Performances usuelles

Propriété	Valeur indicative	Commentaire
Opacité	Bonne à très bonne	Selon teinte et contraste du fond
Lessivabilité	Bonne	Après durcissement complet
Tension du film	Élevée	Aspect régulier sur menuiseries
Odeur	Faible	Adaptée aux pièces occupées avec aération

Restrictions et précautions

- Ne pas appliquer sur bois humides, supports farinants, cires, huiles, ou anciennes finitions non adhérentes.
- Sur chêne, châtaignier, bois exotiques ou nœuds résineux, un bloqueur de tanins peut rester nécessaire.
- Les temps annoncés augmentent par temps froid, forte humidité ou faible ventilation.

Cette fiche est fournie à titre de démonstration pour une marque fictive inspirée d'un distributeur de bricolage. Les caractéristiques sont plausibles mais ne correspondent pas à un produit réel certifié.