

Zava

PAINTS

INTÉRIEUR

Zava Paint intérieur

Peinture biosourcée pour murs et plafonds

Finitions disponibles : mat • satiné • glycéro

- Formulation : faible odeur
- Destination : pièces de vie, chambres, circulations
- Application : rouleau, brosse, pistolet

Positionnement produit

Zava Paint intérieur est une peinture décorative biosourcée conçue pour les travaux neufs et de rénovation. Elle vise une application confortable, une faible odeur et un séchage régulier pour les usages résidentiels courants.

Supports compatibles

Murs et plafonds intérieurs sur plâtre, plaques de plâtre, enduits, ciment préparé, anciennes peintures adhérentes correctement lessivées et poncées. Sous-couche recommandée si le fond est absorbant ou hétérogène.

Les trois finitions

Mat

Finition douce et peu réfléchissante, idéale pour plafonds, chambres et pièces où l'on souhaite masquer les petites irrégularités.

Aspect : très peu brillant
Sec au toucher : 1 h
2e couche : 6 h

Satiné

Aspect légèrement tendu, plus lessivable et plus lumineux, adapté aux pièces de vie et circulations intérieures.

Aspect : léger reflet
Sec au toucher : 1 h 30
2e couche : 8 h

Glycéro

Version de finition plus tendue et résistante, adaptée aux zones sollicitées. Odeur plus marquée et temps de séchage plus longs.

Aspect : tendu et durable
Sec au toucher : 4 h
2e couche : 16 h

Rendement indicatif	10 à 12 m²/L par couche selon porosité du support et méthode d'application.
Nettoyage des outils	Mat et satiné : eau avant séchage. Glycéro : solvant adapté selon procédé chantier.
Conditionnements	0,5 L, 2,5 L et 10 L.
Teintes	Blanc base et nuancier intérieur Zava Paints.

Les durées ci-dessous sont données pour une application à 20 °C et 65 % d'humidité relative sur support préparé. Elles varient selon l'épaisseur, l'aération et les conditions de chantier.

Données techniques et conseils d'application

Référence produit fictive : ZPI-INT-2026

Temps de séchage par finition

Finition	Sec au toucher	Recouvrable (2e couche)	Séchage complet	Observation d'usage
Mat	≈ 1 h	≈ 6 h	≈ 24 h	Convient aux plafonds et grands aplats. Application confortable et faible reprise de brillance.
Satiné	≈ 1 h 30	≈ 8 h	≈ 24 à 36 h	Plus résistant au nettoyage léger. Recommandé pour séjours, couloirs et pièces de vie.
Glycéro	≈ 4 h	≈ 16 h	≈ 48 h	Film plus tendu et plus durable. Prévoir aération renforcée et remise en service plus progressive.

Préparation recommandée

Le support doit être sain, sec, propre, dépoussiéré et cohésif. Égrener les anciennes peintures brillantes, reboucher les défauts, dépoussiérer soigneusement puis appliquer une sous-couche si le fond est absorbant ou hétérogène.

Application

Bien homogénéiser le produit avant emploi. Appliquer en couche régulière au rouleau microfibre, à la brosse pour les rechapis, ou au pistolet selon la dilution et le matériel utilisés. Respecter le temps de recouvrement avant seconde couche.

Synthèse des caractéristiques

Critère	Valeur indicative
Destination	Murs et plafonds intérieurs
Liant / famille	Version biosourcée dispersion aqueuse pour mat et satiné ; version glycéro en finition solvantée
Odeur	Faible pour mat et satiné ; plus marquée pour glycéro
Pouvoir couvrant	Bon opacifiant sur support préparé ; deux couches généralement recommandées
Aspect final	Mat profond, satiné léger ou glycéro tendu selon finition choisie
Température d'application	Idéalement entre +10 °C et +25 °C
Conservation	12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur

Important

Cette fiche est un document de démonstration pour une marque fictive. Les performances exactes d'une peinture varient selon la formulation finale, le support, la température, l'hygrométrie et les pratiques de chantier. Toujours réaliser un essai préalable sur site avant déploiement à grande échelle.