

ND-i-003: Discrete ACC Nanosphere Form Factor Evolution
(10 mM $CaCO_3$, pH 11.3, ESRF ID02)
Intensity $I(q)$ (cm^{-1})
Scattering Vector q (nm^{-1})
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-2}
10^{-1}
$t = 0.06$ s (Frame 1): $\langle R \rangle = 26.9$ nm ($\chi^2_{red} = 0.3$)
$t = 1.07$ s (Frame 25): $\langle R \rangle = 24.6$ nm ($\chi^2_{red} = 0.5$)
$t = 2.63$ s (Frame 35): $\langle R \rangle = 75.2$ nm ($\chi^2_{red} = 1.1$)
$t = 10.88$ s (Frame 50): $\langle R \rangle = 70.2$ nm ($\chi^2_{red} = 4.6$)
$t = 70.88$ s (Frame 52): $\langle R \rangle = 90.0$ nm ($\chi^2_{red} = 29.9$)
Porod q^{-4}
q^{-4}