

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: CA2500772

规格 Size: $\varnothing 23 \times 174$

检测日期 Inspection date: 2025.03.29

等级 Grade: Gr5.6 , UIC864-1

发货日期 Date of shipment: 2025.04.01

标记 Mark: PANDROL SDL 5.6 GS54-J10 25



序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	27 +0/-1	26.2~26.6	OK
2	头部厚度 head thickness	15.5±0.5	15.3~15.7	OK
3	头部R radius of head	R2	R2	OK
4	头部R radius of head	R2±0.5	R2	OK
5	头部角度 Head Angle	15°	15°	OK
6	头部总高 head total length	20 +1.5/-0	20.5~21.2	OK
7	圆盘直径 head diameter	$\varnothing 40 +0/-1$	39.4~39.7	OK
8	圆盘直径 head diameter	$\varnothing 42 +3/-1$	41.3~41.7	OK
9	杆部直径 shank diameter	$\varnothing 23 -0.5/-1.8$	21.4~21.7	OK
10	白杆长度 unthreaded shank length	70±5	66.7~71.5	OK
11	杆部总长 shank length	174±3	171.4~176.6	OK
12	螺纹内径 ID	$\varnothing 16 +0/-1$	15.1~15.6	OK
13	螺纹外径 OD	$\varnothing 22 +0/-1$	21.2~21.7	OK
14	5牙距 screw pitch	60±0.5	59.7~60.2	OK
15	单牙距 single screw pitch	12±0.1	11.95~12.05	OK
16	螺纹底部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
17	螺纹底部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
18	螺纹头部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
19	螺纹头部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
20	牙高 screw height	3	2.9~3.1	OK
21	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
22	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
23	尖部深度 Point depth	≤8	4.1~6.5	OK
24	表面处理 surface treatment	电镀白锌 ≥12 μm White Zinc plating	OK	OK
数量 Quantity			40000件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO

规格 Size: $\Phi 23 \times 174$

检测日期 Inspection date: 2025.03.29

等级 Grade: Gr5.6, UIC864-1

发货日期 Date of shipment: 2025.04.01

标记 Mark : PANDROL SDL 5.6 GS54-J10 25

数量

Quantity: 40000 (件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 Chemical composition (%)					机械性能 Mechanical properties				结果 Result
			C	S	Si	Mn	P	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation $\delta 5''$	冷弯 Bend Test	
$\Phi 23 \times 174$	35K	G431012119	0.36	0.002	0.13	0.74	0.018	$\geq 300\text{Mpa}$	$\geq 500\text{Mpa}$	Min20%	15°	OK
								372	609	23	OK	
								367	601	23	OK	
								387	615	22	OK	
								361	592	24	OK	OK
								376	598	23	OK	

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢集团有限公司
Jiangsu Shagang Group CO., LTD.
高速线材质量证明书

SG03B-1914E

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625

Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA

TEL: (0512) 58568866, 58568829

FAX: (0512) 58550366, 58550818

沙钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

订货单位CUSTOMER	宁波办事处	用户代码CUSTOMER CODE	合同号CONTRACT NO.	X51D00020007
牌号STEEL GRADE	SWRCH35K	提货单号DELIVERY	发货日期DATE OF DELIVERY	20250127
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGY303-2024	质证书号CERTIFICATE NO.	签发日期DATE OF ISSUE	20250127
		用途USE	精炼方式REFINING METHOD	炉外精炼

序号 NO	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST			顶锻 试验 H.T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D.of.D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS						
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu													Rm	Rel	A11.3	Z	
					1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$ 5= $\times 10^{-5}$										MPa									%					
1	G431012119	22.0	18	40469	36	13	74	18	2	2	1	1			589			47.0	0	80.00	0.01	8							
2	G431012119	22.0	22	49509	36	13	74	18	2	2	1	1			589			47.0	0	80.00	0.01	8							
3	G431012404	24.0	15	33314	35	15	75	17	2	3	1	1			584			44.0	0	80.00	0.01	8							
4	G433009201	24.0	18	39521	34	13	75	15	5	3	1	1			583			46.0	0	81.00	0.01	8							
合计 Total					73	162813				说明 NOTES 1. 本质量证明书适用于合金线材; 本产品不含有任何辐射元素。It is guaranteed that the products don't contain radiochemical imparities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility angd address information is stated above. *1. H.T.—Head-colding Test; *2 D.of D.—Depth of Decarburization;																			
综合判定 FINAL RESULT		合格 PASS		注意事项 ATTENTIVE ITEMS		1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章: The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。Please inform us the grade and the heat number of under quanlified material(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card																	签证人 VISA						
																													

