

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告
DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: $\Phi 23 \times 194$

等级 Grade: Gr5.6, UIC864-1

标记 Mark: PANDROL SDL 5.6 GS54-A14 25

合同编号 Contract NO: CA2505018

检测日期 Inspection date: 2025.10.24

发货日期 Date of shipment: 2025.10.27



序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	圆盘直径 head diameter	$\Phi 44 +0/-1$	43.4~43.7	OK
2	圆盘直径 head diameter	$\Phi 40 +0/-1$	39.4~39.7	OK
3	方头顶宽度 top of head breadth	21 +0/-1	20.3~20.8	OK
4	方头底宽度 bottom of head	23 +0/-1	22.2~22.6	OK
5	头部高度 head total length	20 +2/-0	20.7~21.4	OK
6	头部R radius of head	R50	R50	OK
7	头部R radius of head	R10	R10	OK
8	头部R radius of head	R2.5 +0.5/-0	R2.5	OK
9	头部总高 head total length	32 +2/-0	32.7~33.5	OK
10	杆部直径 shank diameter	$\Phi 23 -0.5/-1.8$	21.3~21.6	OK
11	杆部总长 shank length	194 $\pm$ 3	191.4~195.8	OK
12	白杆长度 unthreaded shank	90 $\pm$ 5	89.2~91.9	OK
13	螺纹内径 Core diameter	$\Phi 16 +0/-1$	15.3~15.7	OK
14	螺纹外径 Outside diameter	$\Phi 22 +0/-1$	21.2~21.6	OK
15	单牙距 single screw pitch	12 $\pm$ 0.1	11.95~12.05	OK
16	5牙距 screw pitch	60 $\pm$ 0.5	59.7~60.2	OK
17	牙高 screw height	3	2.9~3.1	OK
18	牙尖宽度 Tooth width	3	2.9~3.1	OK
19	螺纹底部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
20	螺纹底部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
21	螺纹头部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
22	螺纹头部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
23	尖部深度 Point depth	≤ 8	3.7~5.3	OK
24	表面处理 surface treatment	电镀白锌 $\geq 12 \mu\text{m}$ White Zinc plating	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			145件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: $\varnothing 23 \times 194$

等级 Grade: Gr5.6, UIC864-1

标记 Mark : PANDROL SDL 5.6 GS54-A14 25

合同编号 Contract NO

检测日期 Inspection date: 2025.10.24

发货日期 Date of shipment: 2025.10.27

数量 Quantity: 145 (件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 Chemical composition (%)					机械性能 Mechanical properties				结果 Result
			C	S	Si	Mn	P	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation δ5"	冷弯 Bend Test	
$\varnothing 23 \times 194$	35K	B25100134	0.35	0.004	0.13	0.69	0.016	≥300Mpa	≥500Mpa	Min20%	15°	
								365	604	23	OK	OK
								357	611	22	OK	OK
								361	616	22	OK	OK
								377	592	24	OK	OK
								385	599	23	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



浙江元立金属制品集团有限公司

ZHEJIANG YUANLI METAL PRODUCT GROUP CO., LTD

产品质量证明书

Product Quality Certificate

浙江. 遂昌. 上江工业园区

ADD: NO. 181 YUANLI ROAD, MIAOGAO STREET, SUICHANG, LISHUI, ZHEJIANG

TEL: 18157815951

邮编: 323300

FAX: (0578) 8195050

POST CODE: 323300

苏MCD195

订货单位 Purchaser	上海元立实业有限公司	钢号 Steel Grade	SWRCH35K	出库单号 Delivery NO.	251009106
产品名称 Product Name	热轧无扭控冷盘条	总重量(t) Total WEIGHT	37.750	质证书号 Certification	11069940-1
执行标准 Standard	JISG3507-1	交货状态 Delivery Condition	热轧	签发日期 Date of Delivery	2025-10-09

序号	炉批号 Heet NO.	规格 (mm) SIZE	件数 QTY	钢号 Steel Grade	化学成份 Chemical Composition %																低倍组织 (级)			离淬火端硬 度值(HRC)	
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Al	Ti	V	B	W	Zr	一般 疏松	中心 疏松	偏析	9mm	15mm	
1	B25100134	Φ22	10	SWRCH35K	0.35	0.13	0.69	0.016	0.004	0.037	0.012	0.004	0.028	0.027	0.001	0.003	0.0002	0.0000	0.0009						
2	B25100135	Φ22	7	SWRCH35K	0.33	0.13	0.69	0.020	0.003	0.038	0.010	0.003	0.018	0.036	0.002	0.003	0.0002	0.0000	0.0008						
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

序号	物理性能Physical Capability						顶锻 Upsetting		显微组织 Microstructure		带状 组织 (级)	碳化物 (级)			非金属夹杂物(级)Non Metallic inclusion								冷弯 180°	备注
	Rel/Rp0.2 (Mpa)	Rm (Mpa)	A (%)	Z (%)	AkV (J)	热轧 硬度 (HRB)	冷 1/2	晶粒度 (级)	脱碳层 (mm)	A类			B类		C类		D类							
										网状		带状	液析	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系			
1	341	579	22.5	43			合格	8.0	0.110							1		1						
2	337	575	23.5	42			合格	8.0	0.110							1							1	
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
总计[Total] 17 件																								
1.材料的表面质量和外形尺寸均合格，酸浸低倍组织中白点、宏观夹杂等标准规定不允许有的缺陷，均保证符合标准出厂.Dimensions and surfaces are qualified. No defect in the macrostructure of steels. Hereby certify that all is in accordance with relevant standard.																								
2.有异议时，来函请标明钢号、炉号、规格、发货单号、原因，提供质量证明书,并将实物保管好.If there is any objection,please provide, Steel grade,Heat NO,dimension,Delivery NO.,reasons and quality certificate. Please keep the products original.																								
3.建议按生产日期15天后使用 Please use after 15 days of the production date.																								
质检 印章SEAL															签证人VISA: 孙晓东									