

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT



品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: CA2504338

规格 Size: 24×131

检测日期 Inspection date: 2025.08.28

等级 Grade: ISO 898-1 5.6

发货日期 Date of shipment: 2025.09.04

标记 Mark : PANDROL 25 5.6 SS35-R2 SDL

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	圆盘直径 head diameter	Φ 48 ±1	47.4~47.8	OK
2	方头顶宽度 top of head breadth	21 +0/-1	20.2~20.7	OK
3	方头底宽度 bottom of head breadth	23 +0/-1	22.2~22.5	OK
4	头部高度 head total length	28±1	27.5~28.1	OK
5	头部R radius of head	R32	R32	OK
6	头部R radius of head	R5max	OK	OK
7	头部R radius of head	R2.5 +0.5/-0	R2.5	OK
8	头部角度 Head Angle	4×R1	OK	OK
9	头部总高 head total length	32±1	31.5~32.3	OK
10	杆部直径 shank diameter	Φ 24 -0.7/-0.3	23.9~24.2	OK
11	杆部直径 shank diameter	Φ 24 -0.7/-1	23.8~24.0	OK
12	杆部总长 shank length	131±5	128.4~134.1	OK
13	白杆长度 unthreaded shank length	21 +0/-4	18.5~20.5	OK
14	螺纹内径 Core diameter	Φ 16 ±0.5	15.6~16.1	OK
15	螺纹外径 Outside diameter	Φ 24 ±0.5	23.6~24.1	OK
16	单牙距 single screw pitch	12.5±0.1	12.45~12.55	OK
17	5牙距 screw pitch	62.5 ±0.5	62.20~62.75	OK
18	弯曲度 Acceptable bending	≤1	OK	OK
19	螺纹头部R角 Thread R angle	R1.5	R1.5	OK
20	螺纹底部R角 Thread R angle	R1.0	R1.0	OK
21	螺纹底部R角 Thread R angle	R2	R2.0	OK
22	螺纹角度 Thread angle	45°	45°	OK
23	螺纹角度 Thread angle	5°	5°	OK
24	表面处理 surface treatment	电镀白锌 ≥12 μm White Zinc plating	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			43200件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×131

等级 Grade : UIC864-1 5.6

标记 Mark : PANDROL 25 5.6 SS35-R2 SDL

合同编号 Contract NO :

检测日期 Inspection date: 2025.08.28

发货日期 Date of shipment: 2025.09.04

数量 Quantity: 43200 (件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					机械性能 MECHANICAL PROPERTIES				结果 Result
			C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Yield Strength (Mpa)	抗拉强度 Tensile Strength (Mpa)	延伸率 Elongation 85 %	冷弯 Bend Test 90°	
24×131	35K	G532004793	0.35	0.15	0.74	0.014	0.003	392	605	23	OK	OK
								405	613	22	OK	OK
								411	618	22	OK	OK
								381	602	23	OK	OK
24×131	35K	G532004793	0.35	0.15	0.74	0.014	0.003	392	598	24	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢集团有限公司
Jiangsu Shagang Group CO., LTD.

SG03B-1914E

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625

Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA

TEL: (0512) 58568866, 58568829

FAX: (0512) 58550366, 58550818

高速线材质量证明书

沙 钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

订货单位CUSTOMER		用户代码CUSTOMER CODE		合同号CONTRACT NO.	X55A00640009
牌号STEEL GRADE	SWRCH35K	提货单号DELIVERY	250522266001	发货日期DATE OF DELIVERY	20250522
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGT303-2024	质证书号CERTIFICATE NO.	2505222660016320	签发日期DATE OF ISSUE	20250522
		用途USE		精炼方式REFINING METHOD	炉外精炼

序号 NO	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST				顶锻 试验 H. T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D. of. D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS				
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu																
					1= $\times 10^{-1}$	2= $\times 10^{-2}$	3= $\times 10^{-3}$	4= $\times 10^{-4}$	5= $\times 10^{-5}$																			
1	G532004793	24.0	14	31515	35	15	74	14	3	3	1	2			590			39.0	0	81.00	0.01	8						
															590			39.0	1/3	81.00	0.01							
合计 Total					14	31515	说明 NOTES 1. 本质量证明书适用于合金线材; 本产品不含有任何辐射元素。It is guaranteed that the products don't contain radiochemical impurities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility and address information is stated above. *1. H. T. —Head-colding Test; *2 D. of D. —Depth of Decarburization;																					
综合判定 FINAL RESULT	合格 PASS	注意事项 ATTENTIVE ITEMS					1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章; The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。Please inform us the steel grade and the heat number of under qualified material(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card																	质检印章 SEAL		签证人 VISA		



Signature