

文件编号：FSCR-MQC-AN11A
版本号：A
发布日期：2026 年 02 月 23 日
订单编号：

FSCR 制造质量控制

[T 型螺栓 AT3]

物料编码.:F26A3012

版本号	日期	编制	审核	批准	修订
A	2026-02-23	陈罗强	许青泉	陈彪	初版发布



序号	项目描述	产品名称/ 零件编号	项目 序号	检测项目		标准值/公差值/公差	相关标准/文件/图号	测试设备	抽样频次	检测记录
1	原材料	T 型螺栓 AT3	1.1	化学成分	C	0.15%-0.40%	ISO 898-1:2013	直读光谱仪	1 件/每炉原材料	质量控制报告
					P	≤0.025%				
					S	≤0.025%				
2	生产过程	T 型螺栓 AT3	2.1	外观	外观无毛刺、裂纹、压痕等缺陷,标记清晰		FSCR-SPEC-AN11A	目视检查	生产开始时检 1 件，生产过程中 5 件/小时	生产过程记录
			2.2	尺寸	符合图纸要求		[26N01.D2]	通用量具和专用量具	生产开始时检 1 件，生产过程中 5 件/小时	
			2.3	涂层厚度 (渗锌)	≥45μm (Fe/Zn25/A)		GB/T 4956-2003	磁性测厚仪	生产开始时检 1 件，生产过程中 3 件/2 小时	
3	防锈性能	T 型螺栓 AT3	3.1	中性盐雾试验	300h，5 级或以上		GB/T 10125, GB/T 6461	中性盐雾试验箱	2 件，型式检验	试验室报告
4	产品包装	T 型螺栓 AT3	4.1	成品 T 型螺栓	数量、型号正确		FSCR-SPEC-AN11A	目视检查	10 包(箱)/批	/
5	成品检验	T 型螺栓 AT3	5.1	外观	表面无毛刺、裂纹、划痕或折痕等缺陷，标记清晰		FSCR-SPEC-AN11A	目视检查	一次抽样方案， 一般检验水平I，AQL 4.0 (GB/T 2828.1-2012)， 每批不大于 10000 件。	质量控制报告
			5.2	尺寸	符合图纸要求		[26N01.D2]	通用量具和专用量具	一次抽样方案， 一般检验水平I，AQL 2.5 (GB/T 2828.1-2012)， 每批不大于 10000 件。	
			5.3	螺纹精度	M24x3-6g		[26N01.D2]	螺纹规	一次抽样方案， 一般检验水平I，AQL 1.5 (GB/T 2828.1-2012)， 每批不大于 10000 件。	



序号	项目描述	产品名称/ 零件编号	项目 序号	检测项目	标准值/公称值/公差	相关标准/文件/图号	测试设备	抽样频次	检测记录
			5.4	机械应力	≥293kN	ISO 898-1:2013	电子万能试验机	一次抽样方案， 特殊检验水平 S-1,AQL 2.5 (GB/T 2828.1-2012)， 每批不大于 10000 件。	
				抗拉强度 <i>R_m</i>	≥830Mpa				
				0.2%非比例伸 长率下的应力 <i>R_{p0.2}</i>	≥660Mpa				
				断后伸长率 <i>A</i>	≥12%				
				断面收缩率 <i>Z</i>	≥52%				
				硬度	23-34HRC	ISO 898-1:2013	洛氏硬度计		
				夏比冲击强度 (<i>KU</i>)	≥27J	ISO 898-1:2013 ISO 148-1:2016	冲击试验机		
			5.5	涂层厚度 (渗锌)	≥45μm (Fe/Zn25/A)	GB/T 4956-2003	磁性测厚仪	一次抽样方案， 特殊检验水平 S-1,AQL 2.5 (GB/T 2828.1-2012)， 每批不大于 10000 件。	

受控文件
2026年02月23日