

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: P0009561

规格 Size: Φ25×164

检测日期 Inspection date: 2026.05.19

等级 Grade: 8.8 , UIC864-1

发货日期 Date of shipment: 2026.06.02

标记 Mark: PANDROL 26 8.8 GS195-J8 SDL

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	27 +0/-1	26.1~26.6	OK
2	头部厚度 head thickness	15.5±0.5	15.3~15.8	OK
3	头部R radius of head	R2	R2	OK
4	头部R radius of head	R2±0.5	R2	OK
5	头部角度 Head Angle	15°	15°	OK
6	头部总高 head total length	20 +1.5/-0	20.5~21.2	OK
7	圆盘直径 head diameter	Φ 40 +0/-1	39.4~39.7	OK
8	圆盘直径 head diameter	Φ 42 +3/-1	41.4~41.8	OK
9	杆部直径 shank diameter	Φ 25 +0.7/-0.5	24.8~25.2	OK
10	白杆长度 unthreaded shank length	60±5	59.1~63.5	OK
11	杆部总长 shank length	164±3	161.7~166.5	OK
12	螺纹内径 ID	Φ 19 +0/-1	18.2~18.6	OK
13	螺纹外径 OD	Φ 25 +0/-1	24.2~24.6	OK
14	5牙距 screw pitch	60±0.5	59.7~60.2	OK
15	单牙距 single screw pitch	12±0.1	11.95~12.05	OK
16	螺纹底部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
17	螺纹底部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
18	螺纹头部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
19	螺纹头部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
20	牙高 screw height	3	2.9~3.1	OK
21	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
22	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
23	尖部深度 Point depth	≤8	4.2~5.9	OK
24	表面处理 surface treatment	电镀白锌 ≥12 μm White Zinc plating	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			30000件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	



苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike
规格 Size: $\Phi 25\times 164$
等级 Grade: 8.8 , UIC864-1
标记 Mark : PANDROL 26 8.8 GS195-J8 SDL

合同编号 Contract NO: P0009561
检测日期 Inspection date: 2026.05.19
发货日期 Date of shipment: 2026.06.02
数量 Quantity: 30000 (件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 Chemical composition (%)					机械性能 Mechanical properties					
			C	S	Si	Mn	P	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation δ5"	冷弯 Bend Test	硬度 Hardness	断面收缩率 Rate of reduction in area
Φ 25×164	45#	B26020174	0.46	0.004	0.26	0.62	0.023	≥660Mpa	≥830Mpa	Min12%	15°	HRC23-34	≥52 %
								706	895	16	OK	28	56
								691	905	15	OK	29	55
								685	918	14	OK	28	54
								716	889	16	OK	27	56
								704	923	14	OK	29	54

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



浙江元立金属制品集团有限公司

皖CG1827

ZHEJIANG YUANLI METAL PRODUCT GROUP CO., LTD

产品质量证明书

Product Quality Certificate

浙江. 遂昌. 上江工业园区

ADD: NO. 181 YUANLI ROAD, MIAOGAO STREET, SUICHANG, LISHUI, ZHEJIANG

TEL: 18157815951

邮编: 323300

FAX: (0578) 8195050

POST CODE: 323300

客户名称

上海元立实业有限公司

Steel Grade

45#-XZ

出库单号

260303080

产品名称

热轧无扭控冷盘条

总重量(t)

26.440

证书书号

11083908-2

执行标准

GB/T699-2015

交货状态

热轧

签发日期

2026-03-03

序号	炉批号 Heet NO.	规格 (mm) SIZE	件数 QTY	钢号 Steel Grade	化学成份 Chemical Composition %																低倍组织 (级)			离淬火端硬 度值(HRC)	
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Al	Ti	V	B	W	Zr	一般 疏松	中心 疏松	偏析	9mm	15mm	
1	B26020173	Φ26	1	45#-XZ	0.46	0.23	0.57	0.017	0.007	0.067	0.013	0.004	0.033	0.008	0.001	0.002	0.0001	0.0000	0.0003						
2	B26020174	Φ26	11	45#-XZ	0.46	0.26	0.62	0.023	0.004	0.054	0.015	0.006	0.029	0.010	0.002	0.004	0.0004	0.0000	0.0012						
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

序号	物理性能Physical Capability							顶锻 Upsetting		显微组织 Microstructure		带状 组织 (级)	碳化物 (级)				非金属夹杂物(级)Non Metallic inclusion								备注
	Rel/Rp0.2 (Mpa)	Rm (Mpa)	A (%)	Z (%)	AkV (J)	热轧 硬度 (HRB)	热 1/3	晶粒度 (级)	脱碳层 (mm)	A类				B类		C类		D类							
										网状	带状		液析	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系				
1	389	678	21.0	43		95	合格	9.0	0.130																
2	380	679	21.0	44		95	合格	9.0	0.130						1.0										
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
总计[Total]												12 件													
1.材料的表面质量和外形尺寸均合格，酸浸低倍组织中白点、宏观夹杂等标准规定不允许有的缺陷，均保证符合标准出厂.Dimensions and surfaces are qualified. No defect in the macrostructure of steels. Hereby certify that all is in accordance with relevant standard.																								说明	
2.有异议时，来函请标明钢号、炉号、规格、发货单号、原因，提供质量证明书,并将实物保管好.If there is any objection,please provide,Steel grade,Heet NO,dimension,Delivery NO.,reasons and quality certificate. Please keep the products original.																									
3.建议按生产日期15天后使用 Please use after 15 days of the production date.																									
吴淑君 吴淑君</																									