

EXCELLENT MUURVERF

EKOTEX
excellente wandafwerking

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Matte, emissie- en oplosmiddelvrije muurverf voor binnen. Bijzonder geschikt voor zwaarbelaste ondergronden, die daardoor eenvoudig zijn te reinigen. Het materiaal is makkelijk verwerkbaar en ongevoelig voor strijklucht. De verflaag is waterdamp doorlatend, alkalibestendig, draagkrachtig, hecht geen vuil aan en is bestand tegen normale reinigingsmiddelen.

- Eersteklas, matte muurverf
- Helder wit en volle kleuren
- Schrobvast klasse 1 (DIN EN 13300)
- Uitstekende dekking, klasse 1 (DIN EN 13300)
- Voldoet aan BREEAM

bestelnummer 8100

Dichtheid/soortelijk gewicht	Ca. 1,40 kg/m ³
Bindmiddelbasis	Copolymeer acrylaatdispersie.
Kleur	Wit en meer dan 20.000 kleuren.
Vaste Stofgehalte	Ca. 63%.
Verpakking	12½ltr
Glansgraad	Mat (ca. 1 GU bij 85°)
Duurzaamheids eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Emissiearm en geurneutraal• APEO-vrij• Vrij van fogging-actieve substanties• Geen weekmakers en oplosmiddelen
VOC-gehalte	EU grenswaarde cat. A/a: 30 g/l. Dit product bevat < 1g/l.
Opslag	Koel maar vorstvrij; angebroken verpakking goed gesloten houden en zo snel mogelijk verwerken. Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum in originele gesloten verpakking. Max. temperatuur < 25 °C Buiten bereik van kinderen bewaren
Applicatie	Met de kwast, roller of airless (0,010-0,021 inch),druk:160-180 BAR
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C.
Verbruik	Ca. 8 m ² /ltr per laag op gladde ondergronden. Door de grote verscheidenheid van ondergronden dient het exacte verbruik op het te behandelen object vast worden gesteld.
Droogtijd (20°C-65% relatieve luchtvochtigheidsgraad)	Overschilderbaar: na 4 – 5 uur Watervast: na ca. 12 uur Doorgedroogd: na ca. 3 dagen Volledige belastbaarheid vlg. DIN EN 13300 na 28 dagen. Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verdunning	Onverdund verwerken, desgewenst met max. 3% water.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevarenaanduiding	Zie de veiligheidsinformatie bladen.

Toepassing:

ideaal voor EKOTEX glasweefsel en – renovatiebehang en muren, wanden en plafonds binnen

Ondergrond en verfsysteem:

de ondergrond moet draagkrachtig, licht zuigend, vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn. De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet boven de 5° C zijn tijdens het opbrengen en het drogen. Vermijd gebruik bij een hoge relatieve luchtvochtigheidsgraad (>85%) of temperaturen boven 25° C.

Nieuwe ondergronden:

Vuil verwijderen en te behandelen ondergrond schoonmaken. Eventuele slikhuid verwijderen. Sterk zuigende of poederende ondergrond fixeren/voorstrijken

Bestaande ondergronden:

De ondergrond nat of droog grondig schoonmaken (mechanisch of m.b.v. hogedrukreiniger). Bij schimmel- en algvorming is een speciale ondergrondreiniging evenals een nabehandeling noodzakelijk. Voor een ondergrond met scheuren adviseren wij EKOTEX wandafwerking toe te passen. Loszittende en niet intact zijnde verflagen verwijderen en aansluitend kale ondergrond schoonmaken.

Voorbehandeling:

- ondergrond afborstelen en ontvetten
- slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voorbehandeling, vraag advies

Systeemopbouw:

- ondergrond voorbehandelen
- 1-2 lagen EKOTEX EXCELLENT muurverf aanbrengen

Aantal lagen:

Glasweefsel/renovatiebehang	Wit en lichte kleur muurverf	Donkere kleur muurverf
EKOTEX:		
BASIS	1	2
ECOLOGISCH	2	2
EXCELLENT	1	2
EXCLUSIEF	2	2
HYGIËNE	1	2
ISOLATIE	2	2
SCHONE LUCHT	1	2
SPRINT	1	2

Veiligheidsinstructies:

Bij de verwerking in vertrekken tijdens de verwerking en daarna zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen voor spuitapplicatie: spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon leidingwater uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden. Materiaal afvoeren volgens de wettelijke regelgeving.

Versie: 05-12-2013

Pag. 2 van 2

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbleden ongeldig.