

A 04					A 02																	
 boskay metal SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ					BOSKAY METAL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. MILL'S TEST CERTIFICATION (ÜRÜN TEST SERTİFİKASI) THE INSPECTION CERTIFICATE AS PER EN 10204 CLAUSE 3.1 CONFORMING TO THE DEFINITION IN EN 10168. (EN 10168 deki tanımlamaya uygun EN 10204 standardı madde 3.1 e göre muayene sertifikası)										CERTIFICATE NO: (SERTİFİKA NUM.)		BM-2026 İP-1676					
															DATE AND TIME: (TARİH VE SAAT)		17/04/2026 15:57					
A 01					A 03					A 07												
Yeni Sanayi Bölgesi No:52 KARABÜK/TURKEY TEL: (0370) 412 87 17 // info@boskaymetal.com.tr					CUSTOMER : (Müşteri)					ORDER NO Sipariş No: İP-1676												
CUSTOMER ADDRESS :					B 01																	
STANDARD OF ASSESSMENT OF CONFORMITY (Uygunluk değerlendirme standardı)					EN 10025-1					STANDARD OF GRADE OF PRODUCT (Ürün Kalite Standardı)					EN 10025-2		DIMENSION CONTROL STANDARD (Boyutsal kontrol Standardı)			EN 10058		
TEST RESULTS (TEST SONUÇLARI)																						
DESCRIPTION OF DELIVERY (Sipariş Özellikleri)					MECHANICAL PROPERTIES (Mekanik özellikler)					CHEMICAL COMPOSITION (Kimyasal Kompozisyon %)												
B 07	B 14	B 03	B 02	B 09	C 11	C 12	C 13	C 14	C 71	C 72	C 73	C 74	C 75	C 76	C 77	C 78	C 79	C 80	C 93			
HEAT NO (Döküm No)	SECTION SYMBOL (Ürün Tanımlama)	MATERIAL (Ürün)	GRADE (Kalite)	LENGTH (Boy) (m)	YIELD STRENGTH (Akma Mukavemeti) Mpa	TENSILE STRENGTH (Çekme Mukavemeti) Mpa	CHARPY TEST (Darbe Testi) (Joule)	ELONGATION Uzama %	C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cu %	Cr %	Ni %	Mo %	V %	Ceq			
2431803	30X3	FLAT BAR	S 235 JR	6.00 MTR	297	411	-	35	0.12	0.71	0.16	0.017	0.013	0.06	0.02	0.03	0.0000	0.0000	0.25			
2435256	30X10	FLAT BAR	S 235 JR	6.00 MTR	319	423	88	33	0.11	0.60	0.15	0.023	0.013	0.04	0.03	0.02	0.0000	0.0000	0.22			
CEQ = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15					CHEMICAL AND MECHANICAL VALUES AND Ceq AND USIGN MATERIAL SUITABLE FOR CONSTRUCTION BEAMS																	
Z 04					CE MARKING FPC CERTIFICATE NUMBER: 2163-CPD-0271															Z 02		
 2163 - CPR - 0271					WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR BY THE ABOVE ORDER															APPROVED BY (ONAYLAYAN)		
* Kalınlığı 6 mm altında olan ürünler için darbe testi yapılmaz * Tane boyutu analizi Al ihtivası %0,020'nin altında ola çelikler için yapılmaz. * Darbe Testleri müşterinin talebi doğrultusunda +20 C'de 3 numune üzerinden değerlendirilmiştir.																						