





Resultados según IVn del RHC



uco • IVn > 132 • IVn <= 132


Cuartiles de los resultados según IVn del RHC



uco  IVn > 132  IVn <= 132

Componente	IVn > 132	IVn <= 132	p (student t test)
DENSIDAD 15°C	0.8382	0.8455	SI
AZUFRE	3.2330	4.4461	SI
NITROGENO	3.2208	3.1750	NO
COLOR ASTM	3.1667	3.5357	SI
P.INICIAL	295.8340	287.1719	SI
1% RECOGIDO	305.2883	297.6406	SI
5% RECOGIDO	363.6137	365.5938	SI
10% RECOGIDO	378.1884	380.7891	NO
20% RECOGIDO	399.2621	404.5000	SI
30% RECOGIDO	408.0800	414.0703	SI
40% RECOGIDO	NA	NA	NA
50% RECOGIDO	425.8474	433.6406	SI
60% RECOGIDO	NA	NA	NA
70% RECOGIDO	443.5295	454.9688	SI
80% RECOGIDO	458.1116	470.8984	SI
90% RECOGIDO	486.9305	501.6953	SI
95% RECOGIDO	518.8916	529.9219	SI
99% RECOGIDO	NA	NA	NA
P.FINAL	549.6447	565.2344	SI
VOL.FINAL	NA	NA	NA
EVAPORADO A 360°C (D2887)	NA	NA	NA
AGUA X DESTILACION	NA	NA	NA
INDICE REFRACCION A 60°C	NA	NA	NA
INDICE VISCOSIDAD	139.6878	129.6190	SI
I. VISCOSIDAD NOR 4.3 CST A 100°C	139.9211	125.2715	SI
VISCOSIDAD A 100°C	4.2879	4.7247	SI
VISCOSIDAD A 65°C	8.9525	10.1859	SI

Resultados por trimestre para IVn del RHC > 132



trim ■ 2014 Q2 ■ 2014 Q3 ■ 2014 Q4 ■ 2015 Q1 ■ 2015 Q2 ■ 2015 Q3 ■ 2015 Q4