


# FICHE TECHNIQUE

Date d'élaboration :

16/01/2020

Version : 2







## FICHE TECHNIQUE

# Ecrans de séparation mélaminé

Date d'élaboration :

Version: 2


16/01/2020

Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m <sup>3</sup>
Surfaçage	Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous)
Epaisseur	19mm
Certification origine	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
Emission de formaldéhyde	$0.5 \text{mg/m}^2$ .h (très faible teneur ; pour rappel norme E1 = $3.5 \text{ mg/m}^2$ .h)
Nature des chants	ABS de 2mm, décors assortis aux plateaux, rayonné (absence d'angle vif)
Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Décors	Voir nuancier

### Mode de fixation:


#### -Ecrans indépendants :

Fixation par pince étau réaliser en acier 6mm revêtu de peinture époxy coloris aluminium : s'adapte sur des plateaux d'épaisseur 16 à 42mm



#### -Ecrans jonction 90° en retour :

Fixation par profil L en acier 2mm revêtu de peinture époxy coloris aluminium :



### **Nuancier**

