

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лабораторииА.Ф. Шишкин
27.11.2024 года**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**
№ 007/Е-27/11/24 от 27.11.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕАЛ". Адрес: 355008, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, шоссе Михайловское, дом 7
Наименование объекта испытаний ¹	Обои MSD на тканой основе
Изготовитель ¹	ZHEJIANG MSD GROUP SHARE CO., LTD. Адрес: КИТАЙ, No.11, Hongqi Road, The China Warp Knitting Scientific and Technical Industrial Zone of Hining, China
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 007/Е-27/11/24
Идентификационный номер образца	№ 007/Е-27/11/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 6810-2002

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Длина полотна (номинальная)	ГОСТ 6810-2002	в рулоне обоев – не менее 10,05 м	50,0 м
Полезная ширина	ГОСТ 6810-2002	от 1,35 м до 3,2 м	2,8 м
Предельные отклонения от номинальных размеров	ГОСТ 6810-2002	не должны превышать: минус 1,5% от длины полотна в рулоне обоев, ±2 мм - для полезной ширины обоев	соответствует требованию
Кромки полотна обоев	ГОСТ 6810-2002	должны быть прямолинейными и параллельными.	соответствует требованию
Устойчивость окраски к свету, баллы, не менее: Удовлетворительная хорошая очень хорошая отличная	ГОСТ 6810-2002	-	5
Устойчивость к истиранию, число	ГОСТ 6810-2002	-	образцы не имеют

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛЗ6

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Истираний			повреждений верхней стороны, видимых невооруженным глазом
Разрушающее усилие во влажном состоянии (в машинном направлении), Н, не менее	ГОСТ 6810-2002	6	57
Белизна, %, не менее	ГОСТ 6810-2002	70	77
Верхняя сторона	ГОСТ 6810-2002	не должна иметь пятен, полос и контрастных включений;	соответствует требованию
Смещение отдельных элементов рисунка	ГОСТ 6810-2002	не должно превышать 1,0 мм	0,5 мм
Обои	ГОСТ 6810-2002	не должны иметь механических повреждений полотна, морщин, складок, разрывов кромки.	соответствует требованию
Намотка обоев	ГОСТ 6810-2002	должна быть плотной	соответствует требованию
Боковая поверхность (торец)	ГОСТ 6810-2002	должен быть ровным	соответствует требованию
Размер выступов по торцам рулона	ГОСТ 6810-2002	должен быть не более 1% ширины полотна обоев	0,4% ширины полотна обоев

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ