EAL-3.3.1-FB-003


Rev. 04

(Ersetzt FB07-08)

## Technisches Datenblatt Vorschlag EAL

Versuch Variante 4 Festigkeit F19 automotive

Erbslöh Aluminium GmbH



Ersteller: Mutzberg

Änderungs – Index: 3 Datum: 10.12.2013

EA-Profilnummer: 61933 Ind.1

Halbzeug	Produkt	Vd Tojch Nr. / Td t N
Strangpressprofil	Verdeckkastendeckel Audi A3	Kd-ZeichNr. / IdentNr.  LM Profil 2615-Ind. "c" vom 12.11.12 ID-Nr 510523

1.0	Testing and the second	Werkstoff nach DI	N EN 573 – 3/ EA-Liste
	Werkstoff – Nr.	EN AW 6060	Längen:
	EA – Leg. Nr	EAL-6048 Alminox	2185 + 3mm

Chemische Zusammensetzung in Gewichts-%

%			zul. Beimengungen	zul. Beimengungen				
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	einzeln	gesamt
3	0,18-	0,05	0,03	0,3	0,03	0,02	0.05	gesami
),6	0,23	01	0,00	0.6	0,03	0,02	0,05	0,15

(Einzelangaben ohne Ober-und Untergrenze sind Maximalwerte)

2.0	Eingeschränkte	mechanische Eigenso	chaften*	
	Zugfestigkeit Rm [N/mm²]	Streckgrenze Rp0,2 [N/mm²]	Bruchdehnung A 50 mm [%]	Zustand:
M = 1	190 – 215	120 – 140	> 12	T5 (F19)

\*Mech. Eigenschaften gemäß 2.0 abweichend von EN 755-2.

## Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1: ja 3.0 Maße und Toleranzen Gemäß Zeichnungsvorgabe, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020 – 2. Radien, Form- und Winkelprüfung

über Projektion/Toleranzband ohne Messwerte, alle anderen über Messprojektor.
 4.0 Eingeschränkte Oberflächenbeschaffenheit
 Maximale Rauhtiefe ≤ 6 μm

5.0 Verpackung

In Stahlgestellen, lagenweise mit Pappstreifen

6.0 Mechanische Bearbeitung

Biegen, Fräsen, Bohren, schleifen

7.0 Oberflächenbehandlung

Polieren, Alu-matt eloxieren

8.0 Besondere bzw. bauteilspezifische Anforderungen/Bemerkungen

EAL-Produktgruppe "Glänzer - hart"

■ = letzte Änderung

1933_rev03ॹ.D0C	Erstellt (EAL):	Informationadal	
	\	Informationsdokument	
Name:	Mutzberg	Kunde: Dura Automotive	
Datum:	08.11.2012		