

<b>Besteller</b> Purchaser / Acheteur	DURA Automotive Königstrasse 57, 58840 Plettenberg
<b>Kundenbestell-Nr.</b> Order No. of customer / No. de commande	5500050421
<b>EA-Auftrags-Nr.</b> Commission-No. EA / EA commande no.	1120083848 / 10
<b>Kundenmaterial-Nr.</b> Material No. of customer / No. d' article client	510523

<b>Halbzeug und Abmessung</b> Product and Dimension / Produit et dimensions	<b>Stück</b> piece / pièce	<b>Gewicht</b> weight / poids
<b>Profil-Nr. :</b> 61933, kaltausgehärtet, 02185,00 mm lang <b>Lieferschein-Nr. :</b> 0082467332 / 000010 Delivery-note-No. / Bon de livraison	773	989,4 KG

**Mechanische Prüfung ( Sollvorgaben nach Kundenspezifikation Kunden Spezifikation )**

Mechanical Test / Test mécanique

Probe-Nr. Sample No. / Éprouvette No.	Werkstoff Material / Matière	Zugfestigkeit Tensile Strength / Resistance à la traction Rm [ N/mm <sup>2</sup> ]	Streckgrenze Yield stress / Limite d'écoulement Rp 0,2 [ N/mm <sup>2</sup> ]	Dehnung Elongation / Allongement A50mm [ % ]	Härte Hardness / Dureté [ HB ]
01011348261	Al MgSi (EAL6048) EN AW-6060 T4 ( F13 )	> 120	> 60	> 14	45 - 55
		135	60	16,0	46

**Chemische Zusammensetzung %**

Chemical Composition / Composition chimique

Charge-Nr.	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti		
025876	0,40	0,20	0,01	0,01	0,45	0,00	0,00	0,017		

**Bemerkungen**

Remarks / Remarques

Velbert, den 03.03.2014

**Erbslöh Aluminium GmbH**  
**Siebeneicker Straße 235**  
**D-42553 Velbert****Abnahmebeauftragter**

Works inspector / L'expert de l'usine

