

EMS Chemical Industries Company

Adhesive for ceramic tile & marble

► Directions Before use:

The surface to be tiled should be thoroughly cleaned and dry, Not Wet In wet conditions and for floor tiles use a knife trowel.

For porous substrates like gypsum board or porous brick, primer surface with a suitable primer.

► Direction for use:

Mixed by clean water at rate of 3 to 1. Leave to stand for 5-10 minutes stir.

► Application:

1- Apply to a depth of 2-5 mm covering only 1 m²

2-Ensure that at least 75% of each tiles is in contact with adhesive.

3- Leave for at least 24 hours before grouting.

► Coverage:

1-Thin bed fixing approximately 2kg. per m².

2-Solid bed fixing approximately 3kg. per m².

► Storage:

All products have a shelf life of 12 months if kept in a dry store in the original, unopened bags.

Although Bond master has a three layer bag storage, it is highly recommended to be stored in dry conditions in the original, unopened bags or packs. If stored at high temperature and / or high humidity conditions the EMS life may be reduced

Made in S.A.R

I.R:1478

20kg±



Production Date :

Valid for two years from the date of production

► Direcciones Antes del uso:

La superficie a revestir debe limpiar a fondo y seco, no mojado
En condiciones de humedad y de baldosas utilizan una paleta de cuchillo.
Para sustratos porosos como el panel de yeso o ladrillo poroso , superficie a recubrir con una imprimación adecuada .

► Modo de empleo:

Mezclado por agua limpia a razón de 3 a 1. Dejar reposar durante 5 a 10 minutos de agitación .

► Aplicación:

1 - Aplicar a una profundidad de 2-5 mm que cubre sólo 1 m²

2 - Asegúrese de que al menos el 75 % de cada uno azulejos está en contacto con el adhesivo.

3 - Dejar reposar durante al menos 24 horas antes de la lechada.

► Cobertura:

Thin fijar aproximadamente 2 kg.por m²
Solid fijar aproximadamente 3kg.por m² .
Adecuado para todas las condiciones climáticas

► Almacenamiento:

Todos los productos tienen una vida útil de 12 meses si se conserva en un lugar seco en las bolsas originales sin abrir . Aunque amo Bond tiene una bolsa de almacenamiento de tres capas , es muy recomendable que se almacena en condiciones secas en las bolsas o paquetes originales sin abrir . Si se almacena a alta temperatura y / o condiciones de alta humedad la vida útil se puede reducir



Essa AlSharif &




Hasan Jameel Oglu



EMS.PRO



C1T



HIGH
PERFORMANCE
POLYMERS ADDED



Chemical Industries Company

Cement-based Ceramic Adhesive.

DEVELOPED WITH EXPERTISE OF **TURKEY**

EMS.PRO