

Ficha Técnica

PRODUTO: ALCOOL POLIVINÍLICO PVA

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição do produto

O **Alcool Polivinílico PVA** é um polímero sintético solúvel em água, excelente emulsionante formador de filme, modificador de viscosidade e adesivo. Pode ser encontrado em diferentes especificações de peso molecular, viscosidade e grau de hidrólise.

Apresentação

ALCOOL POLIVINÍLICO PVA apresenta-se em versão única, no formato pronto para uso, com aplicações em diversos tipos diferentes de indústria (têxteis, plásticos, adesivos, tintas, papéis, cosmeticos e etc), as soluções de álcool polivinílico também podem ser utilizadas em formulações de produtos saneantes. Sem o uso de qualquer substancia que interfira no desempenho do produto ou no seu cheiro.

Modo de usar

Mesmo sendo um produto pronto pra uso, por ser uma materia prima, recomenda-se o uso de equipamento de proteção previamente. Definir uma das finalidade de aplicação do produto, retirar uma parte do recipiente e utilizar, em seguida fechar o recipiente.

Embalagens

Não possui disponíbildiade de vendas.

Email: vendas@valencaquimica.com.br

Armazenagem

Armazenar em lugar **fresco e seco**. Mantenha o produto em embalagens originais para conservação da qualidade do material, protegido do sol, calor e umidade.

Características: Físico - Químicas

Propriedades	
Cor	Branco
Odor	Inodoro
Estado físico	Pó
рН	5 - 7
Hidrolise, mol	86,5 – 89,0 [%]
Acetato de Sodio	Max. 1,5 [%]
Teor	≥ 94,0 [%]
Composto Organicos Volateis	≤ 4,5 [%]
Metanol	Max. 3 [%]
Viscosidade	4,8 - 5,80 [m.pa.s]

Registro

Produto Saneante Notificado na ANVISA nº:

Não Especificado.

CAS: **9002-89-2** Validade: **24 meses**

AFE: 3.03220-4

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos efetuados pelo fabricante do produto, sendo os valores transcritos fielmente ao fornecido pela fabricante. A VALENÇA QUIMICA reserva-se no direito de não mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso do fabricante, de modo a melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (81) 3448.0156