

Ficha Técnica

PRODUTO: CERA AUTO BRILHO VALENÇA

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição do produto

Produto destinado para tratamento, acabamento e proteção em pisos em geral de estabelecimentos institucionais, possui elevada concentração de polímeros acrílicos e ceras sintéticas em sua composição, ação antiderrapante, efeito brilho intenso, alto rendimento, resistência moderada a tráfego de pessoas. Lavagem com uso de polidoras H.S. e U.H.S. (máquina High Speed e Ultra High Speed). Excelente cera autobrilho de base aquosa e não inflamável.

Apresentação

CERA AUTO BRILHO VALENÇA apresenta-se em versão única, sem o uso de qualquer substancia que interfira no desempenho do produto ou no seu cheiro.

Modo de usar

Por se tratar de um produto pronto pra uso, não deve fazer uma diluição (acrescentar água) previa, Aplique no piso, selado e Registro seco, o produto Valmax cera acrílica, usando aplicador ou MOP. Dependendo do grau de absorção de cada piso, aplicar no mínimo Produto Saneante Notificado na ANVISA nº: 2 ou 3 camadas, com intervalos de 20 a 30 min entre as aplicações.

Embalagens Cod. Barras

- Embalagem	de 5	litros	7898549932530
- Embalagem	de 1	litro	7898549932011

Armazenagem

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagens originais para conservação da qualidade do material, acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo protegido do sol e calor.

Características: Físico – Químicas

Propriedades			
Cor	Branco		
Odor	Característico		
Estado físico	Líquido leitoso		
Composição	Polímero Acrílico, Agentes formadores de filmes, Emulsificantes, Agente de polimento, Atenuador de espuma, Conservante e Veículo.		
Ativo	Polímero Acrílico		
Teor	18%		
рН	9,0 ± 1,0		
Densidade	$1.030 \pm 0.20 [g/ml]$		

25351.131282/2024-12

AFE: 3.03220-4 Validade: 24 meses

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos internos. A VALENÇA QUÍMICA reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (81) 3448.0156