北京科技大学 XXXX - XXXX 学年 第 1 学期 材料力学性能 试卷 (A) 卷

院	(系)	班级	姓名	学号
---	-----	----	----	----

	卷面成绩					课程考 核成绩	平时成 绩占%	课程考核成绩
题号		<u> </u>	三	四	总计	占%	坝口70	1久风坝
得分								

一、 本学期低碳钢拉伸试验中,某试样检测数据如下: 屈服点载荷 20.56KN,最大载荷 42.6KN; 试样原始直径 9.98mm,断后颈缩部位直径 6.36mm; 试样原始标 距长度为 50.04mm,断后标距长度为 64.30mm. 请按照试验精度情况给出此试样的 四项强度与塑性指标检测结果。(20 分)

- 二、 (1) 金属及合金的弹性模量与哪些基本特性相关? 金属与陶瓷的弹性变形机理是什么? 高分子材料的弹性模量往往很低,原因是什么?
- (2) 简要说明固溶有 C 的纯铁中滞弹性的产生机理。与此相关的 Snoek (斯诺克) 内耗峰是指什么?简单解释内耗峰的形成原因。(16 分)

三、 示意性给出低碳钢发生韧-脆转变特性的试验曲线,标明其特征参数,并对这种现象中性能特征参数的确定方法加以解释。(8分)

四、 无限大平板构件承受 800MPa 的拉伸应力,其容许裂纹长度为 2a=4mm。假设构件内部裂纹为中心穿透的,与加载方向垂直。已知某种材料的断裂韧性 K_{IC} 与屈服强度 $R_{p0.2}$ 的关系如下表所示。请问:选择何种强度水平的材料能同时保证构件的强度储备、又不发生脆性断裂。已知强度储备系数 n=1.6。(12 分)

$R_{p0.2}(\mathrm{MPa})$	1100	1200	1300	1400	1500
$K_{IC}(\mathrm{MPa} \bullet m^{1/2})$	108.5	85.2	69.8	54.2	46.5

五、 金属材料中,裂纹尖端形成微小塑性区是不可避免的。由此对线性弹性断裂力学会带来哪些影响?反映在断裂韧性试验测定上有何具体要求?(8分)

- 六、 (1) 金属材料受高周疲劳载荷作用时,其表面挤出峰和侵入谷的产生本质时什么?高周疲劳和低周疲劳中,裂纹扩展速率(或疲劳寿命)分别取决于什么?金属疲劳断口最基本的宏观和微观形貌特征是什么?(6分)
- (2) 简要论述应力腐蚀断裂与腐蚀疲劳断裂的异同点,二者在预防措施上有什么不同?(6分)

- 七、 (1) 简述韧性和脆性疲劳条纹的生成机制,并对比二者的异同。(6分)
- (2) 简要阐述蠕变极限和持久极限的区别和联系,并给出下面高温力学性能指标的意义: ==100 MPa。(6 分)

- 八、 (1) 对于时效硬化型合金,为什么存在最佳时效工艺?其强化机制是什么。(6分)
- (2) 为什么共析钢淬火态组织的强度水平显著高于退火态组织? 两者的强化机制有何区别?(6分)