
SA substrate–air, SiO_x
MA metal–air, Ta_2O_5
vacuum
Ta (α) 200 nm
MS metal–substrate
Si (100) 525 μm