



CENTURY

BARNIZ ENTINTADO

LÍNEA

3206 – 3213 Barniz
Entintado

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1 Lt

COLORES

3206 Chocolate
3207 Nogal americano
3208 Roble
3209 Maple
3210 Magnolia
3211 Caoba clásico
3212 Nogal clásico
3213 Amaranto

DILUYENTES

Thinner estándar
Thinner americano

**RENDIMIENTO
TEÓRICO**
(1 milésima de
pulgada)

11.8 m²/L

BRILLO A 60°

Mínimo 80 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz entintado de nitrocelulosa listo para aplicar para su uso en interiores. Se utiliza para dar un acabado brillante y proporcionar color al mismo tiempo en un solo paso, producto con buena tersura, buen brillo, excelente nivelación y tiempo de secado rápido.

Producto de fácil aplicación, recomendado para trabajos donde no se necesite de una gran resistencia física o química.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Apariencia Líquida	Líquido de color	N.A.
Viscosidad Copa Ford #4	25 - 35	seg
Densidad	0.933 – 0.973	g/mL
Sólidos en Peso	34 – 38.5	%

PROPIEDADES DE DESEMPEÑO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tiempo de secado al polvo	10 - 15	Minutos
Tiempo de secado entre mano y mano	30 - 40	Minutos
Tiempo de empaque	Mínimo 24	Horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de impurezas, polvo, grasa, humedad en la superficie o cualquier otro contaminante. Si va a utilizar madera maciza se recomienda preparar la superficie con lija grano 150, posteriormente cambiar a lija de grano 180 y por último lijar con 220 o 240.

Para triplay de pino se recomienda primero lijar con lija 180 y por último con lija grano 220 o 240, realizando el lijado siempre en dirección de la veta de la madera, una vez terminado el proceso de lijado limpie perfectamente el polvo para evitar problemas de adherencia.

La madera debe estar previamente sellada con cualquiera de nuestros selladores de nitrocelulosa, se recomienda aplicar de dos a tres manos del sellador dejando secar entre mano y mano 30 minutos, se sugiere asentar entre mano y mano con lija 320 para eliminar el repelo y conseguir una superficie más tersa.



CENTURY

BARNIZ ENTINTADO

LÍNEA

3206 – 3213 Barniz
Entintado

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1 Lt

COLORES

3206 Chocolate
3207 Nogal americano
3208 Roble
3209 Maple
3210 Magnolia
3211 Caoba clásico
3212 Nogal clásico
3213 Amaranto

DILUYENTES

Thinner estándar
Thinner americano

RENDIMIENTO TEÓRICO

(1 milésima de
pulgada)

11.8 m²/L

BRILLO A 60°

Mínimo 80 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión

DILUCIÓN

Agite perfectamente el material antes de preparar para homogenizar todos los componentes.

El producto está formulado listo para aplicar, en caso de que requiera una menor viscosidad se recomienda adicionar de un 5 a 10% de thinner estándar o thinner americano de buena calidad.

En climas húmedos, fríos o de calor excesivo se recomienda el uso de retardador en un porcentaje de 2 a 5 % sobre la cantidad de solvente adicionando, para evitar la formación de velo, blanqueamiento o burbujas en la película seca, hay que tener en consideración que al adicionar el retardador el tiempo de secado se va a incrementar.

Se recomienda hacer pruebas previas en el área de aplicación para determinar el porcentaje de dilución adecuado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

Se recomienda aplicar en áreas con buena ventilación. Durante la aplicación y secado del material se desprenden vapores orgánicos por lo que se recomienda el uso de equipo de protección personal (mascarilla de carbón activado, lentes y guantes). Evite que el material entre en contacto con la piel y los ojos, en caso de que suceda lave inmediatamente con abundante agua.

Este es un producto inflamable por lo que se recomienda evitar su manejo y almacenamiento cerca de chispas, flamas o altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para aplicación con pistola de aspersión se recomienda utilizar una presión de aire de 25 a 35 lb/plg². Aplicar de dos a tres manos de acabado, dejando secar entre mano y mano de 30 a 40 minutos.

Cabe hacer mención que entre más manos la intensidad del color se va incrementando.

Se recomienda dejar secar el producto aplicado en un área libre de corrientes de aire para evitar que se le pegue el polvo.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se recomienda lavar el equipo con thinner estándar.

RECOMENDACIONES

No mezcle con otros productos no recomendados por esta carta técnica.

Este producto no está diseñado para ser aplicado al exterior.

No se recomienda que se seque al rayo del sol ya que puede presentar hervido en la película.

Se recomienda lavar el equipo utilizado con Thinner estándar

No aplique a temperaturas por debajo de los 10°C, ni mayores de 40°C.

El rendimiento del producto puede variar dependiendo del sellado de la madera y del método de aplicación utilizado.



CENTURY

BARNIZ ENTINTADO

LÍNEA

3206 – 3213 Barniz
Entintado

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1 Lt

COLORES

3206 Chocolate
3207 Nogal americano
3208 Roble
3209 Maple
3210 Magnolia
3211 Caoba clásico
3212 Nogal clásico
3213 Amaranto

DILUYENTES

Thinner estándar
Thinner americano

RENDIMIENTO TEÓRICO

(1 milésima de
pulgada)

11.8 m²/L

BRILLO A 60°

Mínimo 80 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Este producto debe ser almacenado en su envase original, en lugares secos y frescos.
Mantenga bien cerrado el envase y fuera del alcance de los niños.
Con el tiempo el producto puede presentar incremento de color.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento dirijase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado