

VULCAN

PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO SECADO EXPRESS

LINEA

5040 BLANCO 5041 ROJO ÓXIDO 5042 GRIS

PRESENTACIONES

1L

4L

19L

DILUCIÓN

XILENO O THINNER ESTÁNDAR

BROCHA / RODILLO 10% ASPERSIÓN 20-30%

RENDIMIENTO

10 - 12 m² / L

APLICADORES

BROCHA RODILLO ASPERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un primario con exclentes cualidades de protección anticorrosiva, y mejor tiempo de secado, diseñado para la protección de piezas y superficies metálicas ferrosas como tanques, tubería y herrería en general. Mejora la adherencia del acabado a la superficie metálica y por su acción anticorrosiva prolonga la vida útil de los metales. También podrá utilizarse sobre lámina galvanizada previa preparación de superficie.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25 °C

PROPIEDAD TIPO	VALOR ALQUIDÁLICO	UNIDAD N.A.
VISCOSIDAD	1500 - 2000	CPS
DENSIDAD	1.33 - 1.37	Kg / L
SÓLIDOS EN PESO	63 - 68	%
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	45	MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	24	HORAS

RECOMENDACIONES

- · Mezcle perfectamente antes de usar.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies oxidadas elimine el óxido de la superficie con cepillo de alambre, lija, carda y/o sandblast. Para mejorar la adherencia en superficies lisas deberá de rayar con cepillo de alambre.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- 4.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el primario.





VULCAN

PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO SECADO EXPRESS

LINEA

5040 BLANCO 5041 ROJO ÓXIDO 5042 GRIS

PRESENTACIONES

1L

4L

19L

DILUCIÓN

XILENO O THINNER ESTÁNDAR

BROCHA / RODILLO 10% ASPERSIÓN 20-30%

RENDIMIENTO

10 - 12 m² / L

APLICADORES

BROCHA RODILLO ASPERSIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha o rodillo diluya con 10% de Xileno o Thinner Estándar.
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner Estándar.
- 3.- Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos con tiempos de oreo de 20 30 minutos entre mano y mano.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner Estándar inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

- · Aplique en lugares ventilados.
- · Se recomienda el uso de googles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- · Evite el contacto directo con la piel.
- · No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- · Consulte las hojas de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Producto inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Estiba no mayor de 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 1: Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

JUNIO 2022

No. de Revisión 01

