

BASE COLOR

PLATA SUPER REFLECTIVO
2475

DESCRIPCIÓN

Base Color plata súper reflectivo es un acabado especial con partículas ultrafinas de aluminio que proporciona un efecto cromado.



PRESENTACIÓN

1 L
4 L

ACABADO

Brillante

COLORES

Aluminio

RENDIMIENTO

13 – 14 m² / L
Teórico

BENEFICIOS

1. Con efecto cromado
2. Ideal para acabado elegante
3. Puede ser usado en el sistema de igualación automotriz.

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	10 a 20 SEG	MM – 02
Densidad	0.9 – 0.95 Kg/L	MM – 05
Sólidos	3.0 – 4.5 %	MM – 07
Tiempos de secado tacto	Max 10 MIN	MM – 46
Tiempo de secado duro	Max 30 MIN	MM – 46

PROPIEDADES DE APLICACION

PROPIEDAD	PARÁMETRO
Viscosidad	10 -10 SEG
Relación de mezcla	Listo para aplicar
Tiempos de secado tacto	5 – 10 MIN



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante, utilice 2210 Solvente Desengrasante.
2. Para metal desnudo trate las áreas oxidadas con lija P 320, el uso de 2216 Fosfatizante Acondicionador para metales IPESA facilita la remoción del óxido, enjuague y seque perfectamente con trapo limpio y seco.
3. En áreas pintadas, elimine los recubrimientos dañados, asiente los bordes con lija P 320 o 400 y limpie perfectamente.
4. Repare abolladuras o imperfecciones mayores utilizando Rellenador 2202 Ligero, 2203 Ultraligero o 2279 Hyperlight.
5. Aplique 2218 Crilbaryprimer en las áreas con metal desnudo y posteriormente 2 manos de Primer Universal 2225, 2281, 2223 o 2224; esto es para obtener la máxima adherencia, durabilidad y resistencia. Repare pequeñas imperfecciones o rayas de lija utilizando los Plastes IPESA: 2204 Verde, 2207 Gris, 2211 Blanco o 2280 Azul, siga las instrucciones de la ficha técnica correspondiente.
6. Deje secar de 1 a 2 horas antes de aplicar 2475 Plata Super Reflectivo, se recomienda aplicar sobre fondo de color negro para obtener un mayor aspecto de acabado cromo.

TIPOS DE SUPERFICIE

Sustratos recomendados

1. Cualquier Primer Automotriz de la línea Color Cril®
2. 2228 Promotor de Adherencia.

Sustratos no recomendados

1. Lámina desnuda
2. Plásticos directamente

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

Mezcle perfectamente antes del uso del producto

El Base Color Plata Súper Reflectivo está listo para aplicar

Aplique de 2 a 3 manos con tiempos de oreo entre manos de 5 a 10 minutos.

Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.3 mm o 1.5 mm, con una presión de 30-45 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in².

Deje secar al menos 20 a 30 minutos y aplique el Transparente Poliuretano IPESA de su elección.

Si requiere hacer alguna reparación para eliminar alguna imperfección o basura lo puede realizar después de 20 minutos de aplicado.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda la pintura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.



DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

- Nunca viertas pintura por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com