



CLÁSICO

ESMALTE ALQUIDALICO

LINEA

1200

PRESENTACIONES

Medio 0.500 LT

Litro 1 LT

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

RENDIMIENTO

12 - 14 M²/L

BRILLO A 60°

90 Unidades

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidílico anticorrosivo de excelente calidad y alto rendimiento, proporciona un acabado brillante de gran durabilidad. Por sus propiedades anticorrosivas, es altamente recomendado para su aplicación en cualquier tipo de clima sobre estructuras metálicas, madera, yeso, concreto, mampostería, muros exteriores e interiores de casas habitación, edificios, escuelas, oficinas, fabricas, etc.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Alquidalico	N.A.
Viscosidad	1000 - 1200	cP
Densidad	0.88 - 1.20	Kg./L
Solidos en Peso	19.5 - 60	%
Secado libre de Huella	4 - 6	HR
Tiempo de Secado Duro	24	Horas Máximo
Resistencia Cámara Salina	100	Horas Mínimo
Intemperismo QUV	200	Horas Mínimo

RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- No se recomienda para uso sobre pisos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 7 días antes de aplicar el recubrimiento.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia y eliminar la presencia de óxido.
- 3.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el esmalte Clásico.



CLÁSICO

ESMALTE ALQUIDALICO

LINEA

1200

PRESENTACIONES

Medio .500 LT

Litro 1 LT

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

RENDIMIENTO

12 -14 M²/L

BRILLO A 60°

90 Unidades

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha diluya con 10% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 3.- Aplique la primera capa y deje secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar una segunda mano.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner estándar inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- No respirar vapores del producto, ventilar área
- No mezclar con otros productos
- No ingerir alimentos durante su uso
- En caso de ingestión no provocar vomito, acudir de inmediato al medico
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al medico

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado

Octubre 2012

VERSIÓN 1