



VULCAN

PRIMARIO ALQUIDÁLICO ESTRUCTURAL UNIVERSAL

LINEA

5007 GRIS

PRESENTACIONES

1 L
4 L
19 L

DILUCIÓN

XILENO O THINNER
ESTÁNDAR

BROCHA / RODILLO 15-20 %
ASPERSIÓN 50% MÁXIMO

RENDIMIENTO

10 - 12 m² / L

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Primario alquidálico estructural de secado rápido que brinda protección anticorrosiva a superficies metálicas, su nueva formula ahora es compatible con cualquier acabado ya que cuenta con una excelente aceptación de esmaltes alquidálico, alquidálico de secado rápido, estirenado y acrílico. Promueve la adherencia del acabado proporcionando una película dura y resistente.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25 °C

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ALQUIDÁLICO	N.A.
VISCOSIDAD	75 - 85	KU
DENSIDAD	1.28 - 1.36	kg / L
SÓLIDOS EN PESO	59 - 63	%
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	30	MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	24	HORAS

RECOMENDACIONES

- No se recomienda su uso en acabados que contenga nitrocelulosa.
- Mezcle perfectamente antes de usar.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- No se recomienda su uso como acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies oxidadas elimine el óxido de la superficie con cepillo de alambre, lija, carda y/o sanblast. Para mejorar adherencia en superficies lisas deberá de rayar con cepillo de alambre.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- 4.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el primario.



VULCAN

PRIMARIO ALQUIDÁLICO ESTRUCTURAL UNIVERSAL

LINEA

5007 GRIS

PRESENTACIONES

1 L
4 L
19 L

DILUCIÓN

XILENO O THINNER
ESTÁNDAR

BROCHA / RODILLO 15-20 %
ASPERSIÓN 50% MÁXIMO

RENDIMIENTO

10 - 12 m² / L

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha o rodillo diluya del 15 a 20% con Xileno o Thinner Estándar.
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya hasta un 50% (según lo requiera) con Xileno o Thinner Estándar.
- 3.- Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos con tiempos de oreo de 15-20 minutos entre mano y mano.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner Estándar inmediatamente después de su uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

- 1.- Aplique en lugares ventilados.
- 2.- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- 3.- Evite el contacto directo con la piel.
- 4.- No ingiera alimentos durante su uso.
- 5.- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- 6.- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Producto inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Estiba no mayor de 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 y 4 L sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado **IPESA**.

NOTA 1: Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado **IPESA**.

NOTA 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

JUNIO 2022

No. de Revisión 01