



AEROSOL COLOR CRIL

ESMALTE SILICONADO ALTA TEMPERATURA

LINEA

2139 Negro
2162 Aluminio

PRESENTACIONES

400 ml

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

1 - 1.5 m² por Bote

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HUMEDA POR CAPA

1 - 2 milésimas de
pulgada

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.2 - 0.5 milésimas de
pulgada

BRILLO A 60°

20 - 50 unidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte siliconado de Alta Temperatura libre de plomo, de excelente calidad y secado rápido. Resistente a altas temperaturas de hasta 250 °C. Usos recomendados: accesorios de chimeneas, lámparas, tuberías de vapor, hornos, accesorios de estufas, etc.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
VISCOSIDAD	10 -12	Segundos CF ⁴
DENSIDAD	0.88 - 0.95	g / ml
SÓLIDOS	10 - 21	% Peso
SECADO EN POLVO	10 - 20	minutos
SECADO LIBRE DE HUELLA	25 - 40	minutos
SECADO DURO	90 - 120	minutos

RECOMENDACIONES

- Agite vigorosamente el envase antes de usar y periódicamente durante la aplicación.
- No se recomienda para superficies que están en contacto directo al fuego.
- Espere 72 horas antes de poner en servicio el equipo pintado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- En superficies nuevas: La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En áreas ya pintadas (viejas o en mal estado): deberán retirarse completamente utilizando lija de esmeril, cepillo, espátula, etc.
- 3.- En superficies muy lisas: Lijar la superficie con lija grado 240 - 400 para promover adherencia.

APLICACIÓN

Aplique a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie, corriendo la mano de un lado a otro. Si nota que la pintura se encharca o se escurre, corra la mano con mayor rapidez y aumente ligeramente la distancia de aplicación.

Aplique de 2 a 3 manos, según se requiera, para cubrir la superficie a pintar, dejando secar la pintura de 5 - 10 minutos entre mano y mano.

Al terminar de usar invierta el envase y presione la válvula durante 5 segundos, asegúrese que salga toda la pintura.



AEROSOL COLOR CRIL

ESMALTE SILICONADO ALTA TEMPERATURA

LINEA

2139 Negro
2162 Aluminio

PRESENTACIONES

400 ml

BRILLO A 60°

20 - 50 unidades

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- No mezclar con otros productos.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 0.400 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco a temperatura no mayor de 50 °C.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®.

Nota 1: Para la actuación del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®.

Nota 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

CONTROL DE CAMBIOS

No. de Revisión	Fecha	Motivo
00	Agosto 2009	Oficialización del Sistema de Gestión de la Calidad
01	Julio 2019	Actualización de Formato