



# ULTRA PISOS

## PINTURA PARA PISOS

### LINEA

6030

### PRESENTACIONES

Galón  
Cubeta

### DILUCIÓN

XILENO O THINNER  
ESTÁNDAR

15% MÁXIMO.

### RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

15 m<sup>2</sup>/L

### APLICADORES

BROCHA  
RODILLO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura para pisos base solvente de secado rápido formulada con hule clorado. Acabado semibrillante. Brinda resistencia al intemperismo, a la abrasión, buena adherencia y flexibilidad. Diseñada para pisos de concreto corredores, patios y tránsito ligero.

### PROPIEDADES AL ENVASADO A 25° C Y 50% DE HUMEDAD RELATIVA

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	HULECLORADO	N.A.
VISCOSIDAD	900-1400	UK
DENSIDAD	1.2-1.24	Kg./L
SOLIDOS EN VOLUMEN	36-40	%
SÓLIDOS EN PESO	55-59	%
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	10-15	Minutos
TIEMPO DE SECADO HUELLA	60	Minutos

### RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente y secado.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.



# ULTRA PISOS

## PINTURA PARA PISOS

### LINEA

6030

### PRESENTACIONES

Galón  
Cubeta

### DILUCIÓN

XILENO O THINNER  
ESTÁNDAR

15% MÁXIMO.

### RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

15 m<sup>2</sup>/L

### APLICADORES

BROCHA  
RODILLO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, para promover la adherencia.
- 3.- No aplicar en superficies húmedas.
- 4.- Espesor de película recomendado de 2 a 3 milésimas de pulgada.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Puede diluir 15% máximo con Xileno o Thinner Estándar.
- 2.- Tiempo entre mano y mano 24 horas.
- 3.- Tiempo de curado total 7 días.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner Estándar inmediatamente después de su uso.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.  
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

### ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

**Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA**

**Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.**

### CONTROL DE CAMBIOS

Marzo 2018